ESCANEA EL CÓDIGO QR
para consultar fichas técnicas e información de seguridad disponible en varios idiomas

FICHA TÉCNICA

Aceite profesional OLI NATURA® Colour HS

ACEITE DE UNA SOLA CAPA: El aceite profesional OLI NATURA® Colour HS protege y da color al parqué, las escaleras, los muebles y las encimeras en interiores con una sola aplicación. Este aceite pigmentado de alto contenido en sólidos deja visible el veteado y confiere a la madera un efecto cromático uniforme. Su largo tiempo de trabajo facilita el tratamiento de grandes superficies. Con el endurecedor OLI NATURA® (10:1), la superficie se endurece más rápidamente y los pigmentos se fijan mejor. Homologado en cuanto a emisiones y propiedades antideslizantes.

Tono	**Gama**						
	N.º por palé	160	80	360	60		
	N.º por unidad de embalaje	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 l	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Marrón chocolate	A05550	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Marrón caoba	A05551	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Marrón tierra	A05552	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Marrón pálido	A05553	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Nogal	A01384	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gris beige	A05554	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gris umbra	A05556	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Gris tráfico	A05557	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Negro azabache	A05555	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Blanco señal	A05558	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Marfil claro	A05559	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Blanco polar	A01401	☒	☒	☒	☒	☒	☒

** Disponible en envases a granel y contenedores bajo pedido.*

Ámbito de aplicación	▪ Madera y materiales derivados de la madera absorbentes en interiores ▪ Madera sin tratar o recién lijada ▪ Suelos, escaleras, muebles, mesas y encimeras ▪ También para muebles de baño y superficies de madera en combinación con resina epoxi; para ello se recomienda su aplicación con OLI NATURA® Hardener ▪ Uso doméstico, comercial e industrial
Propiedades	▪ Aceite de alto contenido en sólidos; protege y tiñe la madera con una sola aplicación, si se aplica correctamente. ▪ Largo tiempo de trabajo de hasta 60 minutos: ideal para el tratamiento de grandes superficies. ▪ **Sin marcas visibles ni solapamientos** ▪ Los pigmentos de color aportan a la madera un tono uniforme y transparente, y resaltan su estructura.

	▪ Se puede aplicar opcionalmente con el endurecedor OLI NATURA® en una proporción de mezcla de 10:1. El endurecedor acelera el secado, mejora la fijación de los pigmentos y aumenta la resistencia. ▪ Gran rendimiento: un litro es suficiente para unos 25-50 m², dependiendo del tipo de madera y de su capacidad de absorción.

Cumple/ha sido homologado según	▪ Giscode: Ö20+ (1K) o Ö20+/DD (2K) ▪ Conforme a la normativa Decopaint de la UE ▪ Producto de construcción con emisiones certificadas, Z-157.10-17; conforme a AgBB ▪ Resistencia al deslizamiento: R10/R11 (en color, 2K), homologado según la norma DIN EN 16165:2021-10, anexo B; prevalece el informe de ensayo correspondiente ▪ DIN EN 71-3: Migración de determinados elementos ▪ DIN 53160: resistencia a la saliva y al sudor ▪ Sin formaldehído, compuestos aromáticos, biocidas, conservantes, cobalto ni oximas
Nota	▪ Temperatura del material, del objeto y del entorno: de +15 a +25 °C. Evitar la exposición directa a la luz solar y al calor intenso durante la aplicación. ▪ En suelos con calefacción por suelo radiante, apagar la calefacción con la antelación suficiente antes de la aplicación. Mantener la temperatura del suelo necesaria durante la aplicación y el secado. Volver a poner en marcha la calefacción de forma gradual solo una vez que se haya secado lo suficiente. ▪ El tipo de madera, su color natural, el lijado y la capacidad de absorción influyen en el aspecto, la absorción de aceite y el consumo. Antes de la aplicación, realizar una prueba en madera preparada de forma similar y evaluar el resultado tras el secado. Esto es especialmente importante en el caso de maderas con alto contenido en sustancias activas y combinaciones de tonos. ▪ Agitar o remover a fondo el componente A (aceite) antes y durante la aplicación. Mezclar los envases de diferentes lotes antes de su uso. ▪ **Aplicación opcional** con endurecedor: mezclar a fondo 10 partes de aceite (A) con 1 parte de OLI NATURA® Hardener (B) y aplicar inmediatamente. El tiempo de vida útil comienza con la adición del endurecedor y es de aproximadamente 1-2 horas en las variantes de color; a temperaturas más altas puede ser más corto. Mezclar solo la cantidad necesaria. No devolver el material mezclado al envase de aceite. ▪ Proteja las superficies adyacentes. Durante la aplicación y el secado, asegúrese de que haya suficiente ventilación y circulación de aire. ▪ **Peligro de autocombustión:** empapar completamente con agua los trapos, paños y almohadillas impregnados de aceite después de su uso y, a continuación, dejarlos secar al aire libre, extendidos. Evitar la acumulación de calor.
Preparación de la madera	▪ La superficie de la madera debe estar limpia, seca, ser absorbente y estar libre de polvo, grasa, cera, silicona y otras sustancias separadoras. La humedad admisible de la madera es del 8-12 % ▪ Elimine por completo los recubrimientos antiguos que formen una película y los restos de recubrimientos que no sean duraderos. Compruebe la compatibilidad y la absorbencia suficiente de las superficies ya aceitadas; si es necesario, lije hasta llegar a la madera en bruto. ▪ Lije la madera de forma adecuada y uniforme. El lijado final de la madera para superficies transitables, como suelos y escaleras, no debe ser más fino que P100-120; para superficies de muebles, no más fino que P180. Elimine a fondo el polvo de lijado. Un lijado demasiado fino o irregular puede alterar la absorción del aceite y el efecto del color.
Tratamientos previos opcionales	▪ La madera lijada puede limpiarse y tratarse previamente con **OLI NATURA® PreOilCleaner** diluido. Este producto mejora la absorción del aceite y puede reducir el riesgo de manchas de taninos. Siga las instrucciones de uso; deje que se seque completamente antes de aplicar el aceite, alise las fibras de madera erizadas si es necesario y elimine el polvo a fondo. ▪ Para conseguir un efecto de color calcado o ahumado, la madera de roble en bruto puede tratarse con **OLI NATURA® Antique** antes de aplicar el aceite. Siga las instrucciones de uso. **No utilice PreOilCleaner antes de aplicar Antique.**
Aplicación	**Muebles y escaleras:** aplicar el aceite en una capa fina y uniforme con pincel, brocha plana o rodillo, y frotarlo en la madera con una almohadilla beige. Como alternativa, aplicarlo y frotarlo directamente con la almohadilla beige. Dejar que se absorba durante unos 30-60 minutos, dependiendo del tamaño de la superficie. Si la madera absorbe el aceite rápidamente durante este tiempo, añadir un poco más de aceite en las zonas afectadas y frotarlo. Retirar el exceso de aceite con un paño absorbente o de algodón. A continuación, pulir la superficie con una almohadilla blanca hasta que se note seca al tacto y ya no se vea ningún exceso de aceite. **Suelos:** Trabajar en secciones de 10-15 m². Aplicar el aceite de forma fina y uniforme con un rodillo de pelo corto o una espátula. El largo tiempo de secado permite aceitar primero la superficie y, entre 30 y 60 minutos después de la aplicación, frotar el aceite con un disco beige. Si la madera absorbe el aceite rápidamente durante este tiempo, añadir un poco más de aceite en las zonas afectadas y frotarlo. Si es necesario, retire el exceso de aceite con un paño seco que no suelte pelusa. A continuación, pula la superficie con una almohadilla blanca hasta que se note seca al tacto y ya no se vea ningún exceso de aceite.

Aplicación a máquina: En superficies más amplias, la aplicación con el disco beige y el pulido con el disco blanco también pueden realizarse con una lijadora excéntrica; en suelos, con una máquina monodisco.

Aplicación industrial: Para su uso en instalaciones industriales, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Rendimiento: Aprox. 20-40 ml/m² por aplicación, lo que equivale a unos 25-50 m²/l. El rendimiento real depende del tipo de madera, el lijado y la capacidad de absorción.

Secado: Sin endurecedor, la superficie estará seca al tacto al cabo de unas 1-2 horas, dependiendo de la temperatura, la humedad del aire y la circulación de aire; se podrá pisar con cuidado al cabo de unas 24 horas y estará completamente endurecida al cabo de unos 5-7 días. Con OLI NATURA® Hardener, se endurece más rápidamente y alcanza antes una mayor resistencia. Hasta que se haya endurecido por completo, protegerla del agua y de un uso intensivo, y no limpiarla en húmedo. Las bajas temperaturas, la elevada humedad del aire, la escasa circulación de aire y el exceso de producto retrasan el secado.

Cuidado y limpieza

Barre o aspire los suelos con regularidad; quite el polvo de los muebles en seco. Una vez endurecido por completo, límpielos con **el jabón para madera OLI NATURA®** hasta que queden ligeramente húmedos, si es necesario. Si la protección se reduce, renovar la superficie limpia y completamente seca con **OLI NATURA® Refresher**. Si también se desea renovar el tono de color, aplicar **OLI NATURA® Colour HS Profiöl** en el tono original con **diluyente de aceite OLI NATURA®** como aceite de mantenimiento coloreado. Consultar la ficha técnica **del diluyente de aceite OLI NATURA®** para conocer la proporción de mezcla y la aplicación.

Datos técnicos

Contenido en sólidos	Alto contenido en sólidos; porcentaje de sólidos por tono según las especificaciones actuales del producto
Contenido en COV	Bajo contenido en disolventes; contenido en COV por tono según las especificaciones actuales del producto. Conforme a la normativa Decopaint de la UE.
Colores	Tonos según la gama actual; otros tonos bajo pedido.
Efecto del color	Tiñe la madera y resalta su estructura. El efecto depende del tipo de madera, su color natural y el lijado; se recomienda realizar una prueba previa.
Consumo	Aprox. **20-40 ml/m² por aplicación** (lo que equivale a aprox. **25-50 m²/l**). El consumo real depende del tipo de madera, el lijado y la capacidad de absorción.
Herramientas de aplicación	Pincel, brocha plana, rodillo, rasqueta, almohadilla
Limpieza de las herramientas	Limpiar inmediatamente después de su uso con el limpiador de pinceles OLI NATURA®, el diluyente de aceite OLI NATURA® o gasolina de prueba. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.
Vida útil	Al menos 24 meses en el envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Cerrar herméticamente los envases abiertos de inmediato y consumirlos lo antes posible.
Eliminación	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.
Composición	Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de tung, secantes sin plomo ni cobalto, agente antiescarificación sin oximos y pigmentos de color.
Seguridad:	El aceite (componente A) no está clasificado como peligroso según el Reglamento CLP; no se requieren pictogramas de peligro ni palabras de advertencia del SGA. No es mercancía peligrosa. Mantener fuera del alcance de los niños. Los trapos, paños y almohadillas impregnados de aceite pueden inflamarse espontáneamente; respete las instrucciones de manipulación segura. En caso de aplicación de dos componentes (2K),

respete además el etiquetado y la ficha de datos de seguridad de OLI NATURA® Hardener.

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, tienen carácter meramente orientativo y no son vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos prácticos actuales. No eximen al aplicador de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Con la publicación de esta edición, todas las ediciones anteriores pierden su validez. Fecha: septiembre de 2026_sst