ESCANEA EL CÓDIGO QR
para consultar fichas técnicas e información de seguridad disponible en varios idiomas

FICHA TÉCNICA

OLI NATURA® HS Aceite profesional NATUR

ACEITE DE UNA SOLA CAPA: El aceite profesional OLI NATURA® HS NATUR protege el parqué, las escaleras, los muebles y las encimeras en interiores con una sola aplicación. Este aceite de alto contenido en sólidos, sin pigmentos y sin disolventes, realza el tono y el veteado de la madera. Su largo tiempo de secado facilita el tratamiento de grandes superficies; con el endurecedor OLI NATURA® (10:1), la superficie se endurece más rápidamente. Probado en cuanto a emisiones y propiedades antideslizantes.

Tono	**Gama**						
	N.º por palé	160	80	360	60		
	N.º por unidad de embalaje	1 x 2,5 L	2 x 2,5 L	1 x 1 l	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Natural (incoloro)	A01375	☒	☒	☒	☒	☒	☒

** Envases a granel y contenedores disponibles bajo pedido.*

Ámbito de aplicación	▪ Madera y materiales derivados de la madera absorbentes en interiores ▪ Madera sin tratar o recién lijada ▪ Suelos, escaleras, muebles, mesas y encimeras ▪ También para muebles de baño y superficies de madera en combinación con resina epoxi; para ello se recomienda su aplicación con OLI NATURA® Hardener ▪ Uso doméstico, comercial e industrial
Propiedades	▪ Aceite 100 % de alto contenido en sólidos; protege la madera con una sola aplicación si se aplica correctamente. ▪ Largo tiempo de trabajo de hasta 90 minutos: ideal para el tratamiento de grandes superficies. ▪ **Sin marcas visibles ni solapamientos** ▪ NATUR no está pigmentado y resalta el tono natural y el veteado de la madera. ▪ Se puede aplicar opcionalmente con el endurecedor OLI NATURA® en una proporción de mezcla de 10:1. El endurecedor acelera el endurecimiento completo y aumenta la resistencia. ▪ Muy rendidor: un litro basta para unos 25-50 m², dependiendo del tipo de madera y su capacidad de absorción.
Cumple/ha sido homologado según	▪ Giscode: Ö10+ (1K) u Ö10+/DD (2K) ▪ Conforme a la normativa Decopaint de la UE ▪ Declarado en Baubook ▪ Producto de construcción con emisiones certificadas, Z-157.10-17; conforme a AgBB ▪ Resistencia al deslizamiento: R10 (natural), comprobada según la norma DIN EN 16165:2021-10, anexo B ▪ DIN EN 71-3: Migración de determinados elementos ▪ DIN 53160: resistencia a la saliva y al sudor ▪ Una vez completado el endurecimiento, se ha comprobado su idoneidad para el contacto con alimentos de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 (LFGB) ▪ Sin formaldehído, compuestos aromáticos, biocidas, conservantes, cobalto ni oximas
Nota	▪ Temperatura del material, del objeto y del entorno: de +15 a +25 °C. Evitar la exposición directa a la luz solar y al calor intenso durante la aplicación. ▪ En suelos con calefacción por suelo radiante, apagar la calefacción con la antelación suficiente antes de la aplicación. Mantener la temperatura del suelo necesaria durante la aplicación y el secado. Volver a poner en marcha la calefacción de forma gradual solo una vez que se haya secado lo suficiente.

	▪ El tipo de madera, su color natural, el lijado y la capacidad de absorción influyen en el aspecto, la absorción de aceite y el consumo. Antes de la aplicación, realizar una prueba en madera preparada de forma similar y evaluar el resultado tras el secado. Esto es especialmente importante en el caso de maderas con alto contenido en sustancias activas. ▪ Agitar o remover a fondo el componente A (aceite) antes y durante la aplicación. Mezclar los envases de diferentes lotes antes de su uso. ▪ **Aplicación opcional con endurecedor:** mezclar bien 10 partes de aceite (A) con 1 parte de OLI NATURA® Hardener (B) y aplicar inmediatamente. El tiempo de vida útil comienza con la adición del endurecedor y es de aproximadamente 2-3 horas; a temperaturas más altas puede ser más corto. Mezclar solo la cantidad necesaria. No devolver el material mezclado al envase de aceite. ▪ Proteger las superficies adyacentes. Durante la aplicación y el secado, garantizar una ventilación y una circulación de aire suficientes. ▪ **Peligro de autocombustión:** empapar completamente con agua los trapos, paños y almohadillas impregnados de aceite después de su uso y, a continuación, dejarlos secar al aire libre, extendidos. Evitar la acumulación de calor.
Preparación de la madera	▪ La superficie de la madera debe estar limpia, seca, ser absorbente y estar libre de polvo, grasa, cera, silicona y otras sustancias separadoras. La humedad admisible de la madera es del 8-12 % ▪ Elimine por completo los recubrimientos antiguos que formen una película y los restos de recubrimientos que no sean duraderos. Compruebe la compatibilidad y la absorbencia suficiente de las superficies ya aceitadas; si es necesario, líjelas hasta llegar a la madera en bruto. ▪ Lije la madera de forma adecuada y uniforme. El lijado final de la madera para superficies transitables, como suelos y escaleras, no debe ser más fino que P100-120; para superficies de muebles, no más fino que P180. Elimine a fondo el polvo de lijado. Un lijado demasiado fino o irregular puede alterar la absorción del aceite y el tono del color.
Tratamientos previos opcionales	▪ La madera lijada se puede limpiar y tratar previamente con **OLI NATURA® PreOilCleaner** diluido. Este producto mejora la absorción del aceite y puede reducir el riesgo de que aparezcan manchas de taninos. Siga las instrucciones de uso; deje que se seque completamente antes de aplicar el aceite, alise las fibras de madera erizadas si es necesario y elimine el polvo a fondo. ▪ Para conseguir un efecto de color decapado o ahumado, la madera de roble en bruto puede tratarse con **OLI NATURA® Antique** antes de aceitarla. Siga las instrucciones de uso. **No utilice PreOilCleaner antes de aplicar Antique.**
Aplicación	**Muebles y escaleras:** aplicar el aceite en una capa fina y uniforme con pincel, brocha plana o rodillo, y frotarlo en la madera con una almohadilla beige. Como alternativa, aplicarlo y frotarlo directamente con la almohadilla beige. Dejar que se absorba durante unos 30-60 minutos, dependiendo del tamaño de la superficie. Si la madera absorbe el aceite rápidamente durante este tiempo, añadir un poco más de aceite en las zonas afectadas y frotarlo. Retirar el exceso de aceite con un paño absorbente o de algodón. A continuación, pulir la superficie con una almohadilla blanca hasta que se note seca al tacto y ya no se vea ningún exceso de aceite. **Suelos:** Trabajar en secciones de 10-15 m². Aplicar el aceite de forma fina y uniforme con un rodillo de pelo corto o una espátula. El largo tiempo de secado permite aceitar primero la superficie y, entre 60 y 90 minutos después de la aplicación, frotar el aceite con un disco beige. Si la madera absorbe el aceite rápidamente durante este tiempo, añadir un poco más de aceite en las zonas afectadas y frotarlo. Si es necesario, retire el exceso de aceite con un paño seco que no suelte pelusa. A continuación, pula la superficie con una almohadilla blanca hasta que se note seca al tacto y ya no se vea ningún exceso de aceite. **Aplicación a máquina:** En superficies más amplias, la aplicación con el disco beige y el pulido con el disco blanco también pueden realizarse con una lijadora excéntrica; en suelos, con una máquina monodisco. **Aplicación industrial:** Para su uso en instalaciones industriales, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. **Rendimiento:** Aprox. 20-40 ml/m² por aplicación, lo que equivale a unos 25-50 m²/l. El rendimiento real depende del tipo de madera, del lijado y de la capacidad de absorción. **Secado:** Sin endurecedor, la superficie estará seca al tacto al cabo de unas 1-2 horas, dependiendo de la temperatura, la humedad del aire y la circulación de aire; se podrá pisar con cuidado al cabo de

	unas 24 horas y estará completamente endurecida al cabo de unos 5-7 días. Con OLI NATURA® Hardener, se endurece más rápidamente y alcanza antes una mayor resistencia. Hasta que se haya endurecido por completo, protéjala del agua y de un uso intensivo, y no la limpie en húmedo. Las bajas temperaturas, la elevada humedad del aire, la escasa circulación de aire y el exceso de producto retrasan el secado.	
Cuidado y limpieza	Barre o aspire los suelos con regularidad; quite el polvo de los muebles con un paño seco. Una vez endurecido por completo, límpielo con un paño ligeramente humedecido con **jabón para madera OLI NATURA®** si es necesario. Si la protección disminuye, renueve la superficie limpia y completamente seca con **OLI NATURA® Refresher** o con **el aceite para el cuidado de la madera OLI NATURA®.** Siga las instrucciones de uso del producto de mantenimiento correspondiente.	
Datos técnicos	**Contenido en sólidos**	100 %
	Contenido en COV	0 g/l
	Colores	Natural (sin pigmentar)
	Realce de la madera	Realza el tono natural de la madera y resalta su veteado. El efecto depende del tipo de madera, su color natural y el acabado.
	Consumo	Aprox. **20-40 ml/m² por aplicación** (lo que equivale a aprox. **25-50 m²/l**). El consumo real depende del tipo de madera, el lijado y la capacidad de absorción.
	Herramientas de aplicación	Pincel, brocha plana, rodillo, espátula, almohadilla
	Limpieza de las herramientas	Limpiar inmediatamente después de su uso con el limpiador de pinceles OLI NATURA®, el diluyente de aceite OLI NATURA® o gasolina de prueba. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.
	Vida útil	Al menos 36 meses en el envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Cerrar herméticamente los envases abiertos de inmediato y consumirlos lo antes posible.
	Eliminación	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.
	Composición	Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de tung, secantes sin plomo ni cobalto, agente antiescarificación sin oximos.
	Seguridad:	El aceite (componente A) no está clasificado como peligroso según el Reglamento CLP; no se requieren pictogramas de peligro ni palabras de advertencia del SGA. No es mercancía peligrosa. Mantener fuera del alcance de los niños. Los trapos, paños y almohadillas impregnados de aceite pueden inflamarse espontáneamente; respete las instrucciones de manipulación segura. En caso de aplicación de dos componentes (2K), tenga en cuenta además el etiquetado y la ficha de datos de seguridad de OLI NATURA® Hardener.

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, tienen carácter meramente orientativo y no son vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos prácticos actuales. No eximen al aplicador de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Con la publicación de esta edición, todas las ediciones anteriores pierden su validez. Fecha de actualización: septiembre de 2026