ESCANEA EL CÓDIGO QR
para consultar fichas técnicas e información de seguridad disponible en varios idiomas

FICHA TÉCNICA

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC

OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC es un aceite con efecto de madera en bruto, a base de agua y sin COV, destinado a suelos de parqué y tarimas claras en interiores. Reduce el oscurecimiento y conserva en gran medida el aspecto natural de las maderas claras. La superficie presenta un aspecto prácticamente sin tratar y recuerda, tanto a la vista como al tacto, a la madera recién lijada. Incluso en roble cepillado y texturizado, los poros apenas se realzan con un tono blanquecino. De este modo se consigue un aspecto de madera en bruto tranquilo y natural, sin un efecto calcáreo pronunciado. Se puede combinar con OLI NATURA® H2O-Hardener para obtener una mayor resistencia.

Tono	**Gama**		
	N.º por palé	96	48
	N.º por unidad de embalaje	1 x 5 l	2 x 5 L
Efecto madera en bruto	A04356	☒	☒

* Para clientes profesionales: envases a granel y contenedores disponibles bajo pedido.

Ámbito de aplicación	▪ Suelos de madera clara nuevos, sin tratar o recién lijados en interiores. ▪ Suelos de parqué y tarimas de madera maciza. ▪ Maderas claras de hoja ancha y coníferas, como roble, fresno, abedul, douglas, pícea, abeto blanco o pino. ▪ Uso doméstico; uso profesional en la variante de dos componentes.
Propiedades	▪ Aceite con efecto de madera en bruto, a base de agua, sin COV y de olor suave. ▪ Apenas oscurece; conserva en gran medida el color natural de las maderas claras. ▪ Con pigmentos estables a los rayos UV. ▪ De poro abierto; conserva el tacto natural de la madera. ▪ Opcionalmente, se puede combinar con el endurecedor OLI NATURA® H2O para una mayor reticulación y resistencia. ▪ Se puede aplicar con rodillo; se puede dar una segunda mano tras unas 2-3 horas; ambas manos se pueden aplicar en una misma jornada de trabajo. ▪ Se puede renovar con OLI NATURA® Refresher.
Cumple/ha sido homologado según	▪ GISCODE: Ö10+ en aplicación monocomponente; Ö20+/DD en aplicación bicomponente. ▪ Cumple con la normativa EU-Decopaint. ▪ Producto de construcción con emisiones certificadas según ABG; homologación DIBt Z-157.10-217. ▪ Declarado en baubook. ▪ DIN EN 71-3: Migración de determinados elementos. ▪ DIN 53160-1 y -2: resistencia a la saliva y al sudor. ▪ DIN EN 12720: Resistencia a los líquidos fríos, comprobada según el programa de ensayo 1B conforme a la norma DIN 68861-1. ▪ Emisiones de COV y formaldehído comprobadas según el esquema AgBB, las normas ISO 16000-3, -6 y -9, así como la norma DIN EN 16516. ▪ Clase francesa de emisiones de COV A+. ▪ Cumple los requisitos belgas de emisión de COV.

Indicaciones	▪ Temperatura del material, de la superficie y del entorno: de +15 a +25 °C. Evitar la exposición directa a la luz solar y el calor intenso durante la aplicación. ▪ En suelos con calefacción por suelo radiante, apagar la calefacción con suficiente antelación antes de la aplicación. Mantener la temperatura del suelo requerida durante la aplicación y el secado. Volver a poner en funcionamiento la calefacción de forma gradual solo una vez que se haya secado lo suficiente. ▪ El tipo de madera, el color natural, el lijado y la capacidad de absorción influyen en el aspecto, la absorción de aceite y el consumo. Antes de la aplicación, realizar una prueba sobre madera preparada de forma similar y evaluar el resultado tras el secado. Esto es especialmente importante en el caso de maderas con alto contenido en sustancias activas. ▪ En la fase húmeda, la madera parece inicialmente más oscura. El efecto de madera en bruto se aprecia tras el secado completo. No evalúe la aplicación de prueba hasta entonces. ▪ Remueva o agite bien el aceite antes y durante la aplicación. Mezcle los envases de diferentes lotes antes de su uso. ▪ Proteja las superficies adyacentes. Elimine el material sobrante; evite la formación de charcos. ▪ Durante y después de la aplicación, mantén las ventanas abiertas y asegúrate de que haya suficiente circulación de aire.
Preparación de la madera	▪ La superficie de la madera debe estar limpia, seca, ser absorbente y estar libre de polvo, grasa, cera, silicona y otras sustancias separadoras. Humedad de la madera: 8-12 %. ▪ Eliminar por completo los recubrimientos antiguos que formen una película y los restos de recubrimientos que no sean compatibles. Comprobar la compatibilidad y la absorbencia suficiente de las superficies ya aceitadas; si es necesario, lijar hasta la madera en bruto. ▪ Lijar la madera de forma adecuada y uniforme. Lijado final de la madera para suelos: grano 120-150. Eliminar a fondo el polvo de lijado.
Tratamientos previos opcionales	▪ La madera lijada puede limpiarse y tratarse previamente con OLI NATURA® PreOilCleaner. Siga las instrucciones de uso; deje que se seque completamente antes de aplicar el aceite, alise las fibras de madera erizadas si es necesario y elimine a fondo el polvo.

Aplicación

Adición opcional de endurecedor (2K)

Scandic-Oil CLASSIC puede aplicarse, por regla general, sin endurecedor. Para superficies comerciales y sometidas a un uso intensivo, así como para zonas en las que se prevea la presencia de grasa o agua, debe añadirse OLI NATURA® H2O-Hardener.

Mezclar bien el aceite y el endurecedor en una proporción **de 10:1 (aceite : endurecedor)** justo antes de su uso y aplicarlo inmediatamente. **Tiempo de vida útil: 2-3 horas.** No volver a utilizar después de este tiempo. No verter el material mezclado de nuevo en el envase original. Respetar las instrucciones de seguridad y aplicación del endurecedor.

Aplicación con rodillo

1. Aplicar el aceite de forma uniforme y abundante con un rodillo de pelo corto para aceite/cera. Trabajar por secciones en superficies de **5-10 m²**. Aplicar rápidamente y no pasar el rodillo por zonas que ya se hayan secado.
2. **Dejar secar** la primera capa **durante al menos 2-3 horas**. A continuación, alisar con una almohadilla de lijado para barniz de color rojo sueco y aspirar a fondo.
3. Aplicar la segunda capa de forma uniforme y abundante, en sentido transversal a la primera pasada. Para obtener un acabado más mate, pulir con cuidado el aceite aún húmedo con una almohadilla blanca. No pulir durante demasiado tiempo y no volver a tratar las zonas que ya se hayan secado.

Para el cuidado inicial opcional con OLI NATURA® Refresher, véase el apartado «Cuidado y limpieza».

Aplicación industrial

Para la aplicación con rodillo, utilice OLI NATURA® Scandic-Oil MANUFAKTUM. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico: +49 (0)37208 84-210.

Rendimiento

Dos pasadas de entre **60 y 80 ml/m²** cada una, lo que equivale a unos **13-17 m²/l por pasada**. Con dos pasadas, un litro es suficiente para unos **6-8,5 m²**. El consumo real depende del tipo de madera, del lijado y de la capacidad de absorción.

Secado

Los tiempos dependen de la temperatura y la humedad del aire.

Estado de secado	**1K**	**2K con endurecedor OLI NATURA® H2O**
Seco al tacto	Aprox. 1 hora	Aprox. 1 hora
Se puede repasar	Aprox. 2-3 horas	Aprox. 2-3 horas
Se puede transitar con precaución	Aprox. 24 horas	Aprox. 24 horas
Totalmente endurecido	5-7 días	Aprox. 3-5 días

Mánéjalo con cuidado y protégelo del agua hasta que se haya endurecido por completo.

Cuidado y limpieza

Cuidado y limpieza

Para la limpieza y el cuidado, recomendamos los productos OLI NATURA®, adaptados al tratamiento de superficie correspondiente.

1. Primer tratamiento
Aproximadamente 2-3 horas después de la segunda aplicación de aceite, es posible realizar un primer cuidado opcional con OLI NATURA® Refresher, siempre que la superficie esté seca. Aplicar una capa fina sobre la superficie limpia. No es necesario esperar a que se haya endurecido por completo.

2. Limpieza de mantenimiento
Barre o aspire los suelos con regularidad. Solo una vez que se haya endurecido por completo, límpielos con un paño ligeramente humedecido con jabón para madera OLI NATURA® si es necesario. Elimine inmediatamente cualquier líquido derramado.

3. Cuidado y renovación
Aplicar OLI NATURA® Refresher en una capa fina sobre la superficie limpia y seca, según sea necesario. Para reparaciones, lijar localmente las zonas dañadas, quitar el polvo y volver a tratar con el aceite original.

Nota: Proteger del agua y no limpiar en húmedo hasta que se haya endurecido por completo. Seguir las instrucciones de cada producto.

No apto: no utilice el OLI NATURA® Tannin Remover para eliminar manchas en superficies que hayan sido tratadas con OLI NATURA® Scandic-Oil u OLI NATURA® Refresher.

Datos técnicos	**Contenido en sólidos:**	Bajo contenido en sólidos
	COV:	Sin COV
	Colores:	Efecto madera en bruto, ligeramente pigmentado en blanco
	Acentuación de la madera / Efecto cromático:	Ligero matiz
	Rendimiento:	Aprox. 60-80 ml/m² por capa, lo que equivale a unos 13-17 m²/l por capa. Con dos capas, un total de unos 6-8,5 m²/l. Depende del lijado y de la absorbencia de la madera.
	Aplicaciones:	Dos capas con OLI NATURA® Scandic-Oil CLASSIC. Opcionalmente, se puede aplicar una tercera capa para el primer mantenimiento con OLI NATURA® Refresher, aproximadamente 2 horas después de la segunda capa de aceite, en cuanto la superficie esté seca.
	Método de aplicación:	Rodillo de pelo corto para aceite/cera
	Endurecedor (opcional):	OLI NATURA® H2O-Hardener; proporción de mezcla 10:1 (aceite : endurecedor). Tiempo de vida útil: 2-3 horas.
	Limpieza de las herramientas:	Limpiar con agua fría inmediatamente después de su uso. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada. No limpiar el endurecedor sin mezclar con agua.
	Vida útil:	Al menos 24 meses en el envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Cerrar herméticamente los envases abiertos de inmediato y consumirlos lo antes posible.
	Eliminación de residuos:	Eliminar los envases vacíos y los restos de producto de acuerdo con la normativa regional.
	Seguridad:	No clasificado como peligroso según el Reglamento CLP. Mantener fuera del alcance de los niños. Contiene isotiazolinonas; puede provocar reacciones alérgicas. Para más indicaciones de seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad facilitada por separado. En caso de aplicación de dos componentes (2K), tenga en cuenta además la etiqueta y la ficha de datos de seguridad del endurecedor OLI NATURA® H2O.

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, tienen carácter meramente orientativo y no son vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos prácticos actuales. No eximen al aplicador de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Con la publicación de esta edición, todas las ediciones anteriores pierden su validez. Fecha: octubre de 2026_sst