



OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági
információkhoz – több
nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K parkettlakk

ULTRAMATT 2K PARKETTLAKKOZÁS NYERSFA HATÁSSAL

Az OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 egy vízbázisú 2K parkettavédő lak, amely parkettához és fa padlóhoz alkalmas, ahol a természetes nyersfa megjelenést strapabíró felületi védelemmel kell ötvözni. A minimális színezésre hangolt kötőanyag-technológia megőrzi a fa világos, eredeti jellegét, és ultramatt, nyersfa-szerű megjelenést és tapintást eredményez. Ugyanakkor a kétkomponensű rendszer magas mechanikai terhelhetőséget és jó kémiai ellenállást biztosít. Az OLI-AQUA AUTHENTIC kiváló minőségű lakóterületekhez, valamint kereskedelmi és objektumcélú felületekhez egyaránt alkalmas, és különösen jól használható világos fajtákhoz, például tölgy esetében.

Fényességi fok	Termék	Csomagolás / darabszám	Paletta
Ultra matt	A00699_KF	1 x 5 l lakk*	96
Ultra matt	A00699_SET	2 x 5 l lakk + 2 x 0,5 l keményítő	48

* Egyedi kiszerezés esetén a megfelelő OLI-AQUA 13.2 keményítőt külön kell megrendelni.

Alkalmazási terület	Beltéri parkettákhoz és fa padlókhöz, ha különösen természetes, világos és lehetőleg kezeletlen fa megjelenést kívánunk elérni. Alkalmas kiváló minőségű lakóterekhez, valamint nagyobb igénybevételnek kitett kereskedelmi és objektumokhoz tartozó felületekhez. Különösen alkalmas világos fajtákhoz, például tölgyhez, valamint a helyszínen beépített fa lépcsők felújításához.
Tulajdonságok	▪ Vízalapú, kétkomponensű parkettavédő bevonat, kifejezett nyersfa-hatással ▪ Ultra matt, nyersfához hasonló megjelenés és tapintás; fényességi fok < 5 GU ▪ Minimális színváltozás – a nyersfa természetes színe nagyrészt megmarad ▪ Magas mechanikai terhelhetőség és jó kémiai ellenállóság ▪ Érzéketlen a fényesedésre és a futasnyomokra ▪ 3 rétegű, alapozás nélküli teljes felépítés ▪ R10 csúszásgátlás az EN 16165 szabvány B. melléklete szerinti vizsgálat szerint
Megfelel/vizsgálva a következő szabvány szerint	Az alábbi adatok az egyes vizsgált vagy engedélyezett rendszerfelépítményekre vonatkoznak. A hatályos vizsgálati jelentések és engedélyek az irányadók. EN 16165 – R10 csúszásgátlás Csúszásgátlás az EN 16165:2021-10 szabvány B. melléklete szerint vizsgálva; R10 besorolás a DIN EN 16165:2023-02 szabvány szerint, NB nemzeti melléklet (tájékoztató jellegű), NB.2. táblázat. Vizsgálati jegyzőkönyv: ST-25-06-23-03. DIN EN 71-3 – Játékok biztonsága A DIN EN 71-3 szerint vizsgált. DIN 53160 – Nyál- és izzadságállóság A DIN 53160 szerint nyál- és izzadságállóság szempontjából vizsgálták. DIN 68861 1. rész B/C – Kémiai ellenállóság Kémiai ellenállóság a DIN 68861 1. rész B/C szerint vizsgálva. GYÁRI TANÚSÍTVÁNY GISCODE / VOC GISCODE W2/DD+. Megfelel az EU Decopaint előírásoknak a termékre vonatkozó besorolás szerint.
Tömítőréteg-felépítés	Teljes felépítés, nyersfa hatás Teljes rétegvastagságú nyersfa-hatás 3 x OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 Az OLI-AQUA AUTHENTIC-et közvetlenül a szakszerűen csiszolt nyersfára kell felvinni. Az OLI-AQUA PRIME 15.81 alapozó használata ebben a felépítésben nem javasolt, mivel a PRIME fokozza a

	favörösödését fokozza, és ezzel gyengíti a kívánt nyersfa hatást. Az egyenletes megjelenés érdekében minden réteget AUTHENTIC-kel kell felvinni.	
Aljzat-előkészítés	Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, szakszerűen csiszoltnak, valamint régi bevonatoktól, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, ápolószer-maradványoktól, csiszolóportól és egyéb tapadást csökkentő szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Fokozatos csiszolás 80/100/120, végcsiszolás 120-as szemcsemérettel. Minél finomabb és egyenletesebb a végcsiszolás, annál homogénebb lesz a nyersfa hatás. Felújítások esetén a meglévő bevonatokat és ápolószer-maradványokat teljesen el kell távolítani. Összetevőben gazdag vagy ismeretlen fajok esetén próbafelületet kell kialakítani; a fa saját színe és összetevői befolyásolhatják a vizuális hatást.	
Felhordás	A Stammlack-ot használat előtt alaposan keverje át vagy rázza fel. A parkettafestéket és a 13.2-es keményítőt 10 rész festék és 1 rész keményítő arányban közvetlenül a felhasználás előtt alaposan keverje össze. A további feldolgozás előtt hagyja állni 10 percig. Részmennyiségeket csak a keverési arány pontos betartásával készítsen elő. A kevert anyagot a kb. 3 órási felhasználási időn belül dolgozza fel. A felesleges anyagot ne öntse vissza az eredeti csomagolásba. Az OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30-at kizárólag hengerrel vigye fel, ne simítóval. Az OLI vízbázisú lakkhengerrel egyenletesen vigye fel, nedvesen nedvesre dolgozzon, és kerülje az átmenetek és az anyagfelhalmozódások kialakulását. Az anyagot ne öntse közvetlenül a padlóra, hanem egy tiszta felhordóedényből dolgozza fel. A nedves fázisban tejszerű fától látható lehet; ez a teljes kiszáradás után eltűnik. A rétegek felvitele között hagyja a felületet kellően megszáradni, és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről; kerülje a huzatot és a közvetlen napfényt. Naponta legfeljebb két teljes felületű lakkréteget vigyen fel. A megengedett átdolgozási idő túllépése esetén végezzen közbelső csiszolást a műszaki adatoknak megfelelően, és távolítsa el teljesen a csiszolási port.	
Ápolás és tisztítás	Az első kikeményedési fázis alatt óvatosan kezelje a felületet. Nedves tisztítás és első ápolás standard felépítés esetén legkorábban 7 nap után. A folyamatos tisztításhoz és ápoláshoz vegye figyelembe a DIN 18356 szabványnak megfelelő, a lezárt fa padlóra vonatkozó aktuális OLI ápolási utasítást.	
Megjegyzések	▪ Az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom, a nagy felhordott mennyiség és a gyenge szellőzés meghosszabbítja a száradási időt. ▪ A felhordási hőmérsékletnek lehetőség szerint meg kell felelnie a későbbi átlagos használati körülményeknek. ▪ A nyersfa hatás a fajtától, a fa természetes színétől, a csiszolástól és a felhordott mennyiségtől függ; próbafelület készítése ajánlott. ▪ Ne alapozza az OLI-AQUA PRIME 15.81 termékkel, ha meg kívánja őrizni a jellegzetes AUTHENTIC nyersfa-hatást. ▪ Vegye figyelembe a biztonsági adatlapot és a komponensek címkézését	
Hulladékkezelés	A termékmaradványokat és a csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön. Az alaplakkot és a keményítőt a keverés előtt a vonatkozó besorolásnak és a biztonsági adatlapon szereplő utasításoknak megfelelően kell kezelni. A felhordás során megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni, és gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A védőintézkedésekre, tárolásra, szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó információk tekintetében a komponensek aktuális biztonsági adatlapjai az irányadók.	
Műszaki adatok	Műszaki jellemző	Adat
	Terméktípus	Vízalapú, nyersfa hatású kétkomponensű parketta-lakk
	Kötőanyag-alap	Kiváló minőségű PU-diszperzió
	A kötőanyag bioalapú aránya	Kb. 35 % (a felhasznált kötőanyag gyártói adatai szerint)
	Keverési arány	10 : 1 (alaplak : keményítő)
	Szilárdanyag-tartalom	35 ± 2 %*
	Fényességi fok: ultramatt	< 5 % GU*
	Fényességi mérés	60° üvegen
	Feldolgozási hőmérséklet	Szoba, padló és anyag ideális esetben +15 és +25 között.
	Relatív páratartalom	40–75 %
	Fa nedvességtartalma	max. 12 %
	Nyersfa végcsiszolás	P100, jobb esetben P120
	Felhordó eszköz	OLI vízbázisú lakkhenger, mikroszálas, 11 mm szálhossz
	Hozam/felhordási mennyiség	kb. 8–10 m ² /l rétegenként; 1. réteg kb. 100 g/m ² , további rétegek kb. 120 g/m ²
	Felhasználási idő	kb. 3 óra

Újrafesthetőség/közbenső csiszolás	kb. 2–3 óra elteltével +20 °C / 50 % relatív páratartalom mellett; 24 órán belül közbenső csiszolás nélkül átfesthető. 24 óra elteltével a rétegek közötti tapadás biztosítása érdekében P120–150-es csiszolópapírral közbenső csiszolás szükséges.
Léphetőség/terhelhetőség	kb. 5–6 óra elteltével óvatosan járható; 12 óra elteltével korlátozottan terhelhető, kb. 8–10 nap elteltével teljes mértékben terhelhető
Kezdeti ápolás/lefedés	legkorábban a teljes kikeményedés után, kb. 7 nap
Szerszámtisztítás	használat után azonnal vízzel
Tárolás	hűvös, száraz és fagymentes helyen; +5 és +30 °C között
Tárolási idő	Lakk 12 hónap; keményítő 12 hónap a bontatlan eredeti csomagolásban

Alkalmazástechnikai ajánlásaink szóban és írásban csak tájékoztató jellegűek. Tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 07.10.26_GS