



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych i
informacje dotyczące
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K – lakier do parkietu

ULTRAMATOWY 2K LAK DO PARKIETU Z EFEKTEM SUROWEGO DREWNA

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 to wodorozcieńczalny lakier do parkietu 2K przeznaczony do parkietów i podłóg drewnianych, w przypadku których pożądane jest połączenie naturalnego wyglądu surowego drewna z wytrzymałą ochroną powierzchni. Technologia spoiwa, dostosowana do minimalnego rozjaśnienia, zachowuje jasny, pierwotny charakter drewna i zapewnia ultramatowy wygląd oraz fakturę przypominającą surowe drewno. Jednocześnie ten dwuskładnikowy system zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i dobrą odporność chemiczną. OLI-AQUA AUTHENTIC nadaje się do wysokiej jakości pomieszczeń mieszkalnych, a także do powierzchni użytkowanych komercyjnie i w obiektach użyteczności publicznej; jest szczególnie odpowiedni do jasnych gatunków drewna, takich jak dąb.

Stopień połysku	Artykuł	Opakowanie / jednostka miary	Paleta
Ultramatowy	A00699_KF	1 x 5 l lakieru*	96
Ultramatowy	A00699_SET	2 x 5 l lakieru + 2 x 0,5 l utwardzacza	48

* W przypadku pojedynczych opakowań należy osobno zamówić odpowiedni utwardzacz OLI-AQUA 13.2.

Zakres zastosowania	Do parkietów i podłóg drewnianych w pomieszczeniach, gdy pożądany jest szczególnie naturalny, jasny i w miarę możliwości nieobrobiony wygląd drewna. Nadaje się do wysokiej jakości pomieszczeń mieszkalnych, a także do bardziej obciążonych powierzchni komercyjnych i obiektowych. Szczególnie nadaje się do jasnych gatunków drewna, takich jak dąb, a także do renowacji na miejscu stałych drewnianych schodów.
Właściwości	- Wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy lakier do parkietu o wyraźnym efekcie surowego drewna - Ultramatowy wygląd i faktura przypominające surowe drewno; stopień połysku < 5 GU - Minimalne wzmocnienie koloru – naturalny odcień surowego drewna pozostaje w dużej mierze zachowany - Wysoka odporność mechaniczna i dobra odporność chemiczna - Odporny na nabyśczenie i ślady po chodzeniu - Trójwarstwowa konstrukcja bez podkładu - Właściwości antypoślizgowe R10 zgodnie z badaniem według normy EN 16165, załącznik B
Spełnia wymagania/zbadano zgodnie z	Poniższe informacje odnoszą się do poszczególnych przetestowanych lub zatwierdzonych systemów. Decydujące znaczenie mają aktualne protokoły z badań i certyfikaty. EN 16165 – odporność na poślizg R10 Właściwości antypoślizgowe zbadane zgodnie z normą EN 16165:2021-10, załącznik B; klasyfikacja R10 zgodnie z normą DIN EN 16165:2023-02, załącznik krajowy NB (o charakterze informacyjnym), tabela NB.2. Certyfikat badania ST-25-06-23-03. DIN EN 71-3 – Bezpieczeństwo zabawek Przetestowane zgodnie z normą DIN EN 71-3. DIN 53160 – Odporność na ślinę i pot Przetestowano pod kątem odporności na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160. DIN 68861 część 1 B/C – Odporność chemiczna Przetestowano pod kątem odporności chemicznej zgodnie z normą DIN 68861 część 1 B/C. CERTYFIKAT ZAKŁADOWY GISCODE / VOC GISCODE W2/DD+. Zgodność z normą EU-Decopaint zgodnie z klasyfikacją specyficzną dla produktu.
Struktura powłoki uszczelniającej	Pełna warstwa z efektem surowego drewna Pełna warstwa z efektem surowego drewna 3 x OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 OLI-AQUA AUTHENTIC nakłada się bezpośrednio na profesjonalnie wyszlifowane surowe drewno. W tej strukturze nie przewiduje się stosowania podkładu OLI-AQUA PRIME 15.81, ponieważ PRIME

	wzmocnia barwę drewna, a tym samym osłabia pożądany efekt surowego drewna. Aby uzyskać jednolity wygląd, wszystkie warstwy należy nakładać produktem AUTHENTIC.	
Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być suche, nośne, fachowo szlifowane oraz wolne od starych powłok, oleju, tłuszczu, wosku, silikonu, pozostałości środków pielęgnacyjnych, pyłu szlifierskiego i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Szlifowanie stopniowe 80/100/120, szlif końcowy ziarność 120. Im drobniejsze i bardziej równomierne jest szlifowanie końcowe, tym bardziej jednolity będzie efekt surowego drewna. W przypadku renowacji należy całkowicie usunąć istniejące powłoki i pozostałości środków pielęgnacyjnych. W przypadku drewna bogatego w składniki lub drewna o nieznanym składzie należy wykonać powierzchnię próbną; naturalny kolor i składniki drewna mogą wpływać na efekt wizualny.	
Sposób stosowania	Przed użyciem lakier Stammlack należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć. Oba składniki – lakier do parkietu i utwardzacz 13.2 – należy dokładnie wymieszać tuż przed użyciem w proporcji 10 części lakieru na 1 część utwardzacza. Przed dalszą obróbką odstawić na 10 minut. Przygotowywać mniejsze ilości tylko przy ścisłym przestrzeganiu proporcji mieszania. Wymieszany materiał należy zużyć w ciągu czasu przydatności do użycia wynoszącego ok. 3 godzin. Nadmiaru materiału nie wlewać z powrotem do oryginalnego opakowania. OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 nakładać wyłącznie wałkiem, nie szpachlować. Nakładać równomiernie wałkiem do lakierów wodnych OLI, pracując metodą „mokre na mokre” i unikając śladów oraz nagromadzeń materiału. Nie wylewać materiału bezpośrednio na podłogę, lecz nakładać go z czystego pojemnika do nakładania. W fazie mokrej może być widoczna mleczna mgiełka; znika ona po całkowitym wyschnięciu. Pomiędzy kolejnymi warstwami należy zapewnić wystarczające wyschnięcie i dobrą wentylację; unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie należy nakładać więcej niż dwóch pełnych warstw lakieru dziennie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego czasu ponownej obróbki należy wykonać szlifowanie pośrednie zgodnie z danymi technicznymi i całkowicie usunąć pył szlifierski.	
Pielęgnacja i czyszczenie	Podczas pierwszej fazy utwardzania należy obchodzić się z powierzchnią delikatnie. W przypadku standardowej konstrukcji czyszczenie na mokro i pierwszą pielęgnację można przeprowadzić najwcześniej po 7 dniach. W celu bieżącego czyszczenia i pielęgnacji należy przestrzegać aktualnych instrukcji pielęgnacji OLI dotyczących uszczelnionych podłóg drewnianych zgodnie z normą DIN 18356.	
Wskazówki	- Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, duże ilości nakładanego produktu oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia. - Temperatura aplikacji powinna w miarę możliwości odpowiadać późniejszemu średniemu warunkom użytkowania. - Efekt surowego drewna zależy od gatunku drewna, naturalnego koloru, stopnia szlifowania i ilości nałożonego produktu; zaleca się wykonanie powierzchni próbnej. - Nie należy nakładać podkładu OLI-AQUA PRIME 15.81, jeśli chce się zachować charakterystyczny efekt surowego drewna AUTHENTIC. - Należy przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki oraz oznakowania składników	
Utylizacja	Resztki produktu i opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Przed zmieszaniem lakieru bazowego i utwardzacza należy obchodzić się zgodnie z ich klasyfikacją i informacjami zawartymi w karcie charakterystyki. Podczas stosowania należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zapewnić odpowiednią wentylację. W zakresie informacji dotyczących środków ochronnych, przechowywania, transportu i utylizacji miarodajne są aktualne karty charakterystyki poszczególnych składników.	
Dane techniczne	Parametr techniczny	Dane
	Rodzaj produktu	Dwuskładnikowy lakier do parkietu na bazie wody z efektem surowego drewna
	Podstawa spoiwa	Wysokiej jakości dyspersja poliuretanowa
	Zawartość składników pochodzenia biologicznego w spoiwie	ok. 35 % (dane producenta dotyczące zastosowanego spoiwa)
	Proporcje mieszania	10 : 1 (lakier bazowy : utwardzacz)
	Zawartość substancji stałych	35 ± 2 %*
	Stopień połysku: ultramatowy	< 5% GU*
	Pomiar stopnia połysku	60° na szkle
	Temperatura obróbki	Pomieszczenie, podłoże i materiał – najlepiej od +15 do +25.
	Względna wilgotność powietrza	40–75 %
	Wilgotność drewna	maks. 12 %
	Ostateczne szlifowanie surowego drewna	P100, najlepiej P120
	Narzędzie do nakładania	Wałek do lakierów wodnych OLI, mikrofibra, wysokość włosia 11 mm
	Wydajność/ilość nakładanego lakieru	ok. 8–10 m ² /l na warstwę; 1. warstwa ok. 100 g/m ² , kolejne warstwy ok. 120 g/m ²
	Czas przydatności do użycia	ok. 3 godziny

Możliwość ponownego nakładania/szlifowanie międzywarstwowe	po ok. 2–3 godzinach w temperaturze +20 °C / 50 % wilgotności względnej; można nakładać kolejną warstwę w ciągu 24 godzin bez szlifowania międzywarstwowego. W przypadku przekroczenia 24 godzin konieczne jest szlifowanie międzywarstwowe papierem P120–150 w celu zapewnienia przyczepności międzywarstwowej.
Możliwość chodzenia/obciążalność	można ostrożnie chodzić po powierzchni po ok. 5–6 godzinach; ograniczone obciążenie po 12 godzinach, a pełne obciążenie po ok. 8–10 dniach
Pierwsza pielęgnacja/zabezpieczenie	najwcześniej po całkowitym utwardzeniu, po ok. 7 dniach
Czyszczenie narzędzi	natychmiast po użyciu wodą
Przechowywanie	w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu; od +5 do +30 °C
Okres przydatności	Lakier 12 miesięcy; utwardzacz 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.
Stan na dzień: 07.10.26_GS