



SCAN QR CODE

for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA Antique

REAKTIVE VORBEIZE FÜR EICHENHOLZ. ERHÄLTICH IN GELAUT, GERÄUCHERT, SCHWARZ GERÄUCHERT.

Wasserbasierte Reaktivbeize zur Effektvorbehandlung von Eichenholz. Reagiert mit den natürlichen Gerbstoffen (Tanninen) des Holzes und erzeugt authentische Alterungs-, Vergrauungs-, Räucher- und Laugeffekte mit charaktvoller Altholzoptik. Die ideale Basis für die anschließende Öl- oder Hartwachsölbehandlung. VOC-frei. Für den Innenbereich sowie für die manuelle und industrielle Verarbeitung geeignet.

Farbton	Art.-Nr. Einzelgebinde	Gebinde	Art.-Nr. VE Verpackungseinheit	Verpackungseinheit (VE)
Gelaugt	A01441_EK	1 x 250 ml	A01441_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01441_TD	1 x 1 L	A01441_TD_VE4	4 x 1 L
	A01441_KF	1 x 5 L	A01441_KF_VE2	2 x 5 L
Geräuchert	A01443_EK	1 x 250 ml	A01443_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01443_TD	1 x 1 L	A01443_TD_VE4	4 x 1 L
	A01443_KF	1 x 5 L	A01443_KF_VE2	2 x 5 L
Schwarz Geräuchert	A01445_EK	1 x 250 ml	A01445_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01445_TD	1 x 1 L	A01445_TD_VE4	4 x 1 L
	A01445_KF	1 x 5 L	A01445_KF_VE2	2 x 5 L

Thixotropierte Industrieausführungen für Walz- und Beschichtungsanlagen sind auf Anfrage erhältlich.

Farbton	Art.-Nr.	Gebinde	Gebinde	Gebinde
Gelaugt Thixotropierte	A04583	5 L	10 L	25 L
Geräuchert Thixotropierte	A01444	5 L	10 L	25 L
Schwarz Geräuchert Thixotropierte	A01446	5 L	10 L	25 L

Anwendungsbereich	▪ Eichenholz und andere stark gerbsäurehaltige Hölzer ▪ Privat, Gewerbe & Industrie ▪ Vorbehandlung
Eigenschaften	▪ VOC-freie, ökologisch unbedenkliche Alternative zum klassischen Räuchern & Laugen ▪ Einfach zu verarbeiten ▪ Die Beize lässt sich rollen, spritzen, streichen und auf industriellen Walzanlagen verarbeiten ▪ Die Gerbsäurereaktion führt unmittelbar zu einem Farbumschlag ▪ Die behandelten Flächen sind zwingend durch einen Öl-/oder Hartwachsölauftrag zu schützen. ▪ 1 - 2 satte Aufträge
Erfüllt/Geprüft nach	▪ EU-Decopaintkonform ▪ VOC-frei ▪ Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
Hinweise	▪ Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +30 °C. ▪ Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren! ▪ Gebinde verschiedener Chargen vor Gebrauch mischen. ▪ Die Intensität wird maßgeblich durch den Tanningehalt des Holzes, die Auftragsmenge und die Holzvorbehandlung beeinflusst. ▪ Das Holz sollte in keinem Fall vorab gewässert werden. Durch das Wässern würden Tannine ausgewaschen und damit der Effekt der Reaktivbeize minimiert.
Holzvorbereitung	▪ Holzoberfläche fachgerecht schleifen. ▪ Holzendschliff für Möbel maximal P180 ▪ Holzendschliff für Böden P120 ▪ Je gröber der Schliff, desto rustikaler der Effekt. ▪ Je feiner der Schliff, desto gleichmäßiger der Effekt. ▪ Holzfeuchte 8-12 %
Verarbeitung	Verarbeitung ▪ Beize in Richtung der Maserung mit Pinsel, Schwamm oder Rolle gleichmäßig satt auftragen. ▪ Holzoberfläche nach dem Beizen ausreichend trocknen lassen. ▪ Nach vollständiger Trocknung die aufgestellten Holzfasern mit einem feinen Schleifschwamm oder Schleifpapier (z. B. P220) glätten. Anschließend gründlich entstauben. ▪ Danach die Oberfläche mit einem farblosen oder farbigen OLI-NATURA Öl bzw. Hartwachsöl behandeln. TIPP: Um „White-Wash“- oder „Black-Wash“-Effekte zu verstärken, empfehlen wir eine Nachbehandlung mit Farbölen OLI-NATURA HS Profiöl oder OLI-NATURA Hartwachsöl in Weiß, Grau oder Schwarz. Für besonders intensive Black-Wash-Effekte empfehlen wir OLI-NATURA Colour-Oil 2C in Midnight Black. Verarbeitung – industriell auf Walz- und Beschichtungsanlagen ▪ Informationen zur industriellen Anwendung erhalten Sie über unseren Technischen Service: +49 37208 84-210 Verbrauch: 1 Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes ca. 60-80 ml/m² pro Auftrag (ca. 12-16 m²/l). Trocknung: Je nach Luftfeuchte/Temperatur: Zweitauftrag nach 30-45 Minuten möglich. Überarbeitbar mit Öl/Hartwachsöl nach 6-8 Stunden.

Technische Daten	Solid-Anteil:	-
	VOC:	0
	Farben:	Gelaugt, Geräuchert, Schwarz geräuchert
	Aufträge:	Unverdünnt anwenden. 1-2 x mit ca. 60-80 ml/m ² (1 Liter ca. 16-18 m ² pro Auftrag)
	Auftragsweise:	Pinzel, Rolle, Schwamm, Spritzpistole, Walzanlage
	Reinigung von Werkzeugen:	Wasser
	Lagerfähigkeit:	Ungeöffnet min. 24 Monate. Vor Frost schützen.
	Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
	Deklaration:	Eisenmetallkomplexe, Wasser
Sicherheit	Nicht kennzeichnungspflichtig nach CLP/GHS. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Sicherheitshinweise • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de .	

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 31.05.2026_GS