



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-NATURA Antique

REACTIEVE VOORBEIT VOOR EIKENHOUT. VERKRIJGBAAR IN GELOOGD, GEROKEN, ZWART GEROKEN.

Reactieve beits op waterbasis voor de effectbehandeling van eikenhout. Reageert met de natuurlijke looistoffen (tannines) van het hout en creëert authentieke verouderings-, vergrijzings-, rook- en looeffecten met een karakteristieke oudhoutlook. De ideale basis voor de daaropvolgende behandeling met olie of hardwasolie. VOC-vrij. Geschikt voor binnengebruik en voor handmatige en industriële verwerking.

Kleur	Art.nr. Enkelvoudige verpakking	Verpakking	Art.nr. VE Verpakkingseenheid	Verpakkingseenheid (VE)
Gelooid	A01441_EK	1 x 250 ml	A01441_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01441_TD	1 x 1 l	A01441_TD_VE4	4 x 1 l
	A01441_KF	1 x 5 l	A01441_KF_VE2	2 x 5 l
Gerookt	A01443_EK	1 x 250 ml	A01443_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01443_TD	1 x 1 l	A01443_TD_VE4	4 x 1 l
	A01443_KF	1 x 5 l	A01443_KF_VE2	2 x 5 l
Zwart Gerookt	A01445_EK	1 x 250 ml	A01445_EK_VE6	6 x 250 ml
	A01445_TD	1 x 1 l	A01445_TD_VE4	4 x 1 l
	A01445_KF	1 x 5 l	A01445_KF_VE2	2 x 5 l

Thixotrope industriële uitvoeringen voor wals- en coatinginstallaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Kleur	Art.nr.	Verpakking	Verpakking	Verpakking
Gelooid Thixotroop	A04583	5 L	10 l	25 l
Gerookt Thixotroop	A01444	5 l	10 l	25 l
Zwart Gerookt Thixotroop	A01446	5 l	10 l	25 l

Toepassingsgebied	▪ Eikenhout en andere houtsoorten met een hoog looizuurgehalte ▪ Particulieren, bedrijven & industrie ▪ Voorbehandeling
Eigenschappen	▪ VOC-vrij, ecologisch verantwoord alternatief voor traditioneel roken en beitsen ▪ Eenvoudig te verwerken ▪ De beits kan worden gerold, gespoten, gestreken en verwerkt op industriële walsinstallaties ▪ De reactie met looizuur leidt onmiddellijk tot een kleurverandering ▪ De behandelde oppervlakken moeten absoluut worden beschermd door een laag olie of hardwasolie aan te brengen. ▪ 1 - 2 rijke lagen
Voldoet aan/getest volgens	▪ EU-Decopaint-conform ▪ VOS-vrij ▪ Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes
Opmerkingen	▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C. ▪ Goed schudden of roeren voor gebruik! ▪ Meng verpakkingen van verschillende batches voor gebruik. ▪ De intensiteit wordt in belangrijke mate beïnvloed door het tanninegehalte van het hout, de aangebrachte hoeveelheid en de voorbehandeling van het hout. ▪ Het hout mag in geen geval vooraf worden bevochtigd. Door bevochtiging zouden tannines worden uitgewassen, waardoor het effect van de reactieve beits wordt geminimaliseerd.
Vorbereitung van het hout	▪ Schuur het houtoppervlak vakkundig. ▪ Eindschuurbeurt voor meubels maximaal P180 ▪ Houtschuurpapier voor vloeren P120 ▪ Hoe grover de slijping, hoe rustieker het effect. ▪ Hoe fijner de schuurbeurt, hoe gelijkmatiger het effect. ▪ Houtvochtigheid 8-12 %

Verwerking

Verwerking

- Breng de beits gelijkmatig en rijkelijk aan in de richting van de nerf met een kwast, spons of roller.
- Laat het houtoppervlak na het beitsen voldoende drogen.
- Na volledige droging de opstaande houtvezels gladmaken met een fijne schuurspons of schuurpapier (bijv. P220). Vervolgens grondig ontstoffen.
- Behandel het oppervlak vervolgens met een kleurloze of gekleurde OLI-NATURA-olie of hardwasolie.

TIP:

Om 'white-wash'- of 'black-wash'-effecten te versterken, raden wij een nabehandeling aan met gekleurde oliën OLI-NATURA HS Profiöl of OLI-NATURA hardwasolie in wit, grijs of zwart. Voor bijzonder intense black-wash-effecten raden wij OLI-NATURA Colour-Oil 2C in Midnight Black aan.

Verwerking – industrieel op wals- en coatinginstallaties

- Informatie over industriële toepassing kunt u verkrijgen via onze technische dienst: +49 37208 84-210

Verbruik: 1 laag, afhankelijk van de zuigkracht van het hout ca. 60-80 ml/m² per laag (ca. 12-16 m²/l).

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur: tweede laag mogelijk na 30-45 minuten. Overschilderbaar met olie/hardwasolie na 6-8 uur.

Technische gegevens	Vaste stof:	-
	VOC:	0
	Kleuren:	Geloid, gerookt, zwart gerookt
	Toepassing:	Onverdund aanbrengen. 1-2 x met ca. 60-80 ml/m ² (1 liter ca. 16-18 m ² per laag)
	Aanbrengwijze:	Kwast, roller, spons, spuitpistool, walsinstallatie
	Reiniging van gereedschap:	Water
	Houdbaarheid:	Ongeopend min. 24 maanden. Beschermen tegen vorst.
	Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Samenstelling:	IJzercomplexen, water
Veiligheid	Geen etiketteringsplicht volgens CLP/GHS. Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) Veiligheidsaanbevelingen • P102 Buiten het bereik van kinderen houden. Meer veiligheidsaanwijzingen in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .	

Onze aanbevelingen voor de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van de kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruikdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 31-05-2026_GS