ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych i informacje dotyczące bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI-AQUA DOMO 15.40 I 1K – lakier do parkietu

WODNY, JEDNOSKŁADNIKOWY ŚRODEK DO USZCZELNIANIA PARKietu DO UŻYTKU DOMOWEGO

OLI-AQUA DOMO 15.40 to gotowy do użycia, wodny lakier do parkietu 1K przeznaczony do podłóg parkietowych i drewnianych o normalnym lub wysokim stopniu obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych. Ten łatwy w użyciu lakier do pomieszczeń mieszkalnych łączy prostotę i bezpieczeństwo aplikacji z bardzo dobrym rozprowadzaniem, jednolitym wyglądem powierzchni oraz dobrą odpornością na typowe obciążenia dnia codziennego. Przezroczysta warstwa lakieru podkreśla naturalny wygląd drewna, nadając mu przyjemny połysk. Dzięki temu OLI-AQUA DOMO nadaje się szczególnie do pomieszczeń mieszkalnych, a także do renowacji na miejscu stałych drewnianych schodów.

Stopień połysku	Artykuł	Opakowanie / szt.	Paleta
Półmatowy-4	A00728_KF	1 x 5 l lakieru*	96
Matowy-2	A00729_KF	1 x 5 l lakieru *	96
Półmatowy-4	A00728_KF_VE2	2 × 5 l lakieru	150
Matowy-2	A00729_KF_VE2	2 × 5 l lakieru	150

Zakres zastosowania

Do parkietów i podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych o normalnym lub wysokim obciążeniu. Nadaje się do parkietów z litego drewna, desek podłogowych i korka, a także do renowacji na miejscu stałych schodów drewnianych. Do powierzchni komercyjnych o większym natężeniu ruchu lub wyższych wymaganiach dotyczących obciążenia zaleca się stosowanie produktów OLI-AQUA STANDARD 15.50 lub OLI-AQUA TOP 51.20.

Właściwości

- gotowy do użycia, jednoskładnikowy lakier do parkietu na bazie wody
- przeznaczony specjalnie do pomieszczeń mieszkalnych o normalnym lub wysokim obciążeniu
- łatwa i bezpieczna aplikacja z bardzo dobrym rozprowadzaniem
- jednolity, przejrzysty wygląd powierzchni z przyjemnym odcieniem drewna
- dobra odporność na codzienne obciążenia mechaniczne i domowe środki chemiczne
- do parkietu, drewna, korka oraz renowacji drewnianych schodów
- Dostępny w wersji matowej i półmatowej

Spełnia wymagania/zostało przetestowane zgodnie z

Poniższe informacje odnoszą się do poszczególnych sprawdzonych lub dopuszczonych systemów. Decydujące znaczenie mają aktualne raporty z badań i certyfikaty.

DIBt / AgBB – emisje
Produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z zasadami DIBt. W zatwierdzonej strukturze systemowej spełnione są wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych zgodnie ze schematem oceny AgBB.

EN 13501-1 – Reakcja na ogień
Reakcja na ogień zależy od danej podłogi i konstrukcji systemowej. Decydujące znaczenie mają odpowiednie certyfikaty badań i dopuszczeń.

GISCODE / VOC
GISCODE W2+. Zgodność z normą EU-Decopaint zgodnie z klasyfikacją danego produktu.

System uszczelniający

Struktura z podkładem
1 × OLI-AQUA PRIME 15.81
2 × OLI-AQUA DOMO 15.40
System bez podkładu
3 × OLI-AQUA DOMO 15.40

Możliwe są oba warianty. OLI-AQUA PRIME 15.81 ogranicza przyklejanie się powłok na bazie wody do krawędzi, co pozwala zmniejszyć ryzyko powstawania nierównych spoin w wyniku ruchów drewna spowodowanych zmianami wymiarów. Zastosowanie tego produktu zaleca się szczególnie w przypadku konstrukcji parkietowych o podwyższonych wymaganiach oraz w przypadku parkietu ułożonego na ogrzewaniu podłogowym. Ponadto podkład zwiększa pewność wykonania i zmniejsza ryzyko powstania widocznych śladów.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, nośne, fachowo wyszlifowane oraz wolne od starych powłok, oleju, tłuszczu, wosku, silikonu, pozostałości środków pielęgnacyjnych, pyłu szlifierskiego i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność.

Szlifowanie stopniowe 80/100/120, szlif końcowy o ziarnistości 120

Im drobniejsze zeszlifowanie, tym mniejsze jest ryzyko zszorstkowania drewna.

W przypadku renowacji należy całkowicie usunąć istniejące powłoki i pozostałości środków pielęgnacyjnych; nawet niewielkie pozostałości mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność kolejnej powłoki uszczelniającej.

W przypadku drewna o bogatym składzie lub drewna o nieznanym składzie, a także w przypadku podłoży krytycznych, należy wykonać powierzchnię próbną.

W przypadku konstrukcji o krytycznych wymiarach, np. desek podłogowych, podłóg odnawianych lub parkietu na ogrzewaniu podłogowym, zaleca się zastosowanie systemu z produktem OLI-AQUA PRIME 15.81.

Aplikacja

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć produktem OLI-AQUA DOMO 15.40, a także od czasu do czasu go homogenizować podczas dłuższej obróbki. Produkt jest gotowy do użycia; nie rozcieńczać.

OLI-AQUA DOMO 15.40 nakładać równomiernie za pomocą wałka do lakierów wodnych OLI. Pracować metodą „mokre na mokre", unikając śladów pociągnięć i nagromadzeń materiału. Nie wylewać materiału bezpośrednio na podłogę, lecz nakładać go z czystego pojemnika do nakładania. W przypadku większych powierzchni należy zaplanować przebieg prac i ilość materiału tak, aby zapewnić szybkie i ciągłe nakładanie.

Pomiędzy kolejnymi warstwami należy zapewnić wystarczające wyschnięcie i dobrą wentylację; unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie należy wykonywać więcej niż dwóch pełnopowierzchniowych warstw podkładowych lub
warstw lakieru na całą powierzchnię. Równomierne szlifowanie międzywarstwowe przed ostatnią warstwą poprawia wygląd powierzchni. Następnie należy całkowicie usunąć pył szlifierski.

Pielęgnacja i czyszczenie

Podczas pierwszej fazy utwardzania należy obchodzić się z powierzchnią delikatnie. W przypadku standardowej konstrukcji czyszczenie na mokro i pierwszą pielęgnację można przeprowadzić najwcześniej po 8–10 dniach. W zakresie bieżącego czyszczenia i pielęgnacji należy przestrzegać aktualnych wytycznych OLI dotyczących pielęgnacji uszczelnionych podłóg drewnianych zgodnie z normą DIN 18356.

Wskazówki

- Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, duże ilości nakładanego produktu oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.
- Temperatura podczas nakładania powinna w miarę możliwości odpowiadać późniejszym średnim warunkom użytkowania.
- Karta charakterystyki i oznakowanie składników

Utylizacja

Resztki produktu i opakowania należy utylizować zgodnie z przepisami regionalnymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Podczas stosowania należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zapewnić odpowiednią wentylację. Informacje dotyczące środków ostrożności, przechowywania, transportu i utylizacji zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki.

Dane techniczne

Parametr techniczny	Dane
Rodzaj produktu	Jednoskładnikowy lakier do parkietu na bazie wody
Podstawa spoiwa	Wysokiej jakości dyspersja PU/AC
Proporcje mieszania	
Zawartość substancji stałych	33 % ± 2 %*
Stopień połysku: matowy	ok. 20 ± 3 GU*
Stopień połysku: półmatowy	ok. 40 ± 5 GU*
Pomiar stopnia połysku	60° na szkle
Temperatura obróbki	Pomieszczenie, podłoże i materiał – najlepiej od +15 do +25.
Względna wilgotność powietrza	40–75 %
Wilgotność drewna	maks. 12 %
Ostateczne szlifowanie surowego drewna	P100, najlepiej P120
Narzędzie do nakładania	Wałek do lakierów wodnych OLI, mikrofibra, wysokość włosia 11 mm
Wydajność/ilość nakładanego lakieru	ok. 8–10 m²/l na warstwę; 1. warstwa ok. 100 g/m², kolejne warstwy ok. 120 g/m²
Czas przydatności do użycia	-

Możliwość ponownego nakładania/szlifowanie międzywarstwowe	po ok. 2–3 godzinach w temperaturze +20 °C / 50 % wilgotności względnej; można nakładać kolejną warstwę w ciągu 24 godzin bez szlifowania międzywarstwowego. W przypadku przekroczenia 24 godzin konieczne jest szlifowanie międzywarstwowe papierem P120–150 w celu zapewnienia przyczepności międzywarstwowej.
Możliwość chodzenia/obciążalność	można ostrożnie chodzić po powierzchni po ok. 5–6 godzinach; ograniczone użytkowanie po ok. 12 godzinach; pełna wytrzymałość po ok. 8–10 dniach
Pierwsza pielęgnacja/zabezpieczenie	najwcześniej po całkowitym utwardzeniu, ok. 7 dni
Czyszczenie narzędzi	natychmiast po użyciu wodą
Przechowywanie	w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu; od +5 do +30 °C
Okres przydatności	Lakier 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.
Stan na dzień: 06.10.26_GS