



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponibles en plusieurs
langues

FICHE TECHNIQUE

OLI-AQUA FIX FILL I Solution de mastic pour joints

SOLUTION DE MASTIC À BASE D'EAU POUR PARQUETS ET PLANCHERS EN BOIS

OLI-AQUA FIX FILL est une solution de mastic à base d'eau à mélanger avec de la poussière de ponçage de bois propre et fine. Ce mélange applicable à la spatule convient pour combler les petits joints jusqu'à environ 2 mm et pour retoucher les petites imperfections sur les parquets et les surfaces en bois poncés. La poussière de ponçage du bois concerné favorise une harmonisation harmonieuse des teintes. Son bon pouvoir de remplissage, son faible affaissement, son séchage rapide et sa facilité de ponçage permettent de poursuivre rapidement les travaux. Après un séchage dans les règles de l'art et un ponçage de finition, la surface peut être traitée avec des vitrificateurs pour parquet OLI-AQUA ou des systèmes d'huilage OLI-NATURA adaptés.

Degré de brillance	Article	Conditionnement / Unité de vente	Palette
Incolore	A00677_KF	1 x 5 L de solution de mastic pour joints*	96
Incolore	A00677_KF_VE2	2 x 5 L de solution de mastic pour joints	150

Domaine d'application	Pour les parquets et planchers en bois poncés dans les espaces résidentiels et commerciaux, comme couche d'apprêt sous OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 et TOP 51.20. Particulièrement recommandé pour les parquets à dimensions critiques, les lames massives, les lames sur chant, les sols rénovés et les parquets posés sur un chauffage au sol.
Caractéristiques	▪ Solution de mastic à base d'eau à mélanger avec de la poussière de ponçage de bois ▪ bon pouvoir de remplissage et faible retrait ▪ Bonne adhérence dans les joints étroits ▪ temps de séchage court et très bonne aptitude au ponçage ▪ Adaptation de la couleur grâce à l'utilisation de la poussière de ponçage de bois correspondante
Conforme/testé selon	Les informations suivantes se rapportent aux systèmes testés ou homologués. Les rapports d'essai et les homologations en vigueur font foi. EU-Decopaint / COV Conforme à la norme EU-Decopaint (cat. A/i) GISCODE / COV GISCODE W1. Conforme à la norme EU-Decopaint selon la classification spécifique au produit.
Structure de vitrification	Apport de mastic après le ponçage intermédiaire ou avant le ponçage de finition 1 x OLI-AQUA FIX FILL Mélanger la poussière de ponçage fine (grain 100) de l'essence de bois à mastiquer et la solution de mastic pour joints afin d'obtenir une pâte applicable à la spatule. Une fois sec, poncer entièrement la surface enduite et la dépoussiérer ; appliquer ensuite le vitrificateur pour parquet OLI-AQUA prévu ou un système d'huile OLI-NATURA adapté, conformément à sa fiche technique.
Préparation du support	Le support doit être sec, solide, correctement poncé et exempt de tout ancien revêtement, d'huile, de graisse, de cire, de silicone, de résidus de produits d'entretien, de poussière de ponçage et de toute autre impureté susceptible de nuire à l'adhérence. Ponçage progressif jusqu'au grain 100. Éliminer ensuite la poussière de ponçage. Ne procéder au ponçage final qu'après l'application du mastic. Attention : les bois exotiques peuvent entraîner des retards de séchage importants.

Mise en œuvre	Bien remuer ou agiter avant utilisation. Mélanger OLI-AQUA FIX FILL avec de la poussière de ponçage appropriée jusqu'à obtenir une pâte homogène et facile à appliquer à la spatule. Appliquer à l'aide d'une spatule en acier inoxydable sur toute la surface ou de manière ciblée dans les joints. Remplir les joints complètement et en profondeur ; éviter les mélanges trop secs, car ceux-ci ne permettent de colmater les joints qu'en surface. Une fois le séchage suffisant, poncer l'excédent de produit et aspirer soigneusement la surface. Répéter l'opération de rebouchage si nécessaire.	
Entretien et nettoyage	Le masticage des joints ne constitue pas une finition. Pour l'entretien de la surface finie, respecter les instructions du produit de finition OLI utilisé par la suite.	
Remarques surface.	▪ En cas d'essences de bois riches en substances actives ou inconnues, réaliser au préalable un essai sur une petite surface. ▪ Conditions optimales : environ +20 °C / 50 % d'humidité relative ; ne pas appliquer lorsque la température du sol est inférieure à +15 °C. ▪ Température du produit si possible comprise entre +18 et +25 °C ; humidité du bois max. 12 %. ▪ Une température basse, une humidité de l'air élevée et des joints profonds prolongent le temps de séchage. ▪ Le mastic pour joints n'est pas un produit d'étanchéité élastique ; les mouvements du bois peuvent entraîner la réapparition de joints	
Élimination	Éliminer les résidus de produit et les emballages conformément à la réglementation régionale. Ne pas déverser dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Lors de la mise en œuvre, utiliser un équipement de protection individuelle adapté et veiller à une ventilation suffisante. La fiche de données de sécurité en vigueur fait foi pour les informations relatives aux mesures de protection, au stockage, au transport et à l'élimination.	
Caractéristiques techniques	Caractéristiques techniques	Données
	Type de produit	Solution de mastic pour joints à base d'eau, à mélanger avec de la poussière de ponçage de bois
	Base du liant	Dispersion polymère
	Couleur	Incolore ; la teinte du mastic dépend de la poussière de bois issue du ponçage
	Largeur des joints	Environ 33 petits joints jusqu'à environ 2 mm
	Mélange	Avec de la poussière de ponçage de bois propre jusqu'à obtention d'une consistance permettant l'application à la spatule
	Température d'application	Température ambiante, du sol et du matériau : idéalement entre +15 et +25.
	Humidité relative de l'air	40 à 75 %
	Humidité du bois	max. 12 %
	Ponçage de finition du bois brut	Préponçage P100, ponçage de finition après masticage
	Outil d'application	Spatule en acier inoxydable
	Rendement / quantité appliquée	En fonction de la largeur et de la profondeur des joints, ainsi que de leur nombre
	Ponceable	Après environ 45 minutes dans des conditions favorables ; en fonction du remplissage des joints et des conditions climatiques.
	Nettoyage des outils	immédiatement après utilisation, à l'eau
	Stockage	dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel ; entre +5 et +30 °C
	Durée de conservation	Peinture : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Par la présente, toutes les éditions antérieures perdent leur validité. Mise à jour : 06/10/26_GS