



OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági
információkhoz – több
nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI-AQUA FIX FILL I fugázóanyag

VÍZALAPÚ FUGATÖMÍTŐ KEVERÉK PARKETT- ÉS FA PADLÓKHOZ

Az OLI-AQUA FIX FILL egy vízbázisú fugakitt-oldat, amelyet tiszta, finom facsiszolási porral kell keverni. A spatulával felvihető keverék alkalmas kis, max. 2 mm-es fugák kitöltésére, valamint csiszolt parketta- és fa felületeken előforduló apró hiányosságok kijavítására. Az adott fafaj csiszolási pora elősegíti a színek harmonikus illeszkedését. Jó kitöltő képesség, csekély süllyedés, rövid száradási idő és könnyű csiszolhatóság teszik lehetővé a gyors további feldolgozást. A szakszerű száradás és a végső csiszolás után a felületet megfelelő OLI-AQUA parkettlakkokkal vagy OLI-NATURA olajrendszerekkel lehet továbbkezelné.

Fényességi fok	Termék	Csomagolás / darabszám	Paletta
Színtelen	A00677_KF	1 x 5 l fugázóanyag-oldat*	96
Színtelen	A00677_KF_VE2	2 x 5 l fugázóanyag-oldat	150

Alkalmazási terület
Csiszolt parkettákhoz és fa padlókhöz lakó- és kereskedelmi területeken, alapozóként az OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 és TOP 51.20 termékek alá. Különösen ajánlott méretkritikus parkettakonstrukciókhoz, tömör deszkákhoz, álló lamellákhoz, felújított padlókhöz és padlófűtéses parkettákhoz.

Tulajdonságok

- Vízalapú fugakitt-oldat, fa csiszolóporral keverve
- jó kitöltő képesség és csekély zsugorodás
- jó tapadás keskeny fugákban
- rövid száradási idő és nagyon jó csiszolhatóság
- színeinek a megfelelő fa csiszolópor használatával történő igazítása

Megfelel/vizsgálva a következő szabványok szerint
Az alábbi adatok az egyes vizsgált vagy engedélyezett rendszerfelépítményekre vonatkoznak. A hatályos vizsgálati jelentések és engedélyek az irányadók.
EU-Decopaint / VOC
EU-Decopaint-kompatibilis (A/i kategória)
GISCODE / VOC
GISCODE W1. EU-Decopaint-kompatibilis a termékre vonatkozó besorolás szerint.

Tömítőréteg-felépítés
Tömítés a közepes csiszolás után, illetve a finomcsiszolás előtt
1 x OLI-AQUA FIX FILL
A kitöltendő fafaj finom csiszolóporából (100-as szemcseméret) és a fugakitt-oldatból keverjen össze egy spatulázható masszát.
Száradás után a kitöltött felületet teljesen csiszolja le és pormentesítse; ezután vigye fel a kijelölt OLI-AQUA parketta-tömítőanyagot vagy egy megfelelő OLI-NATURA olajrendszert a műszaki adatlapnak megfelelően.

Aljzat előkészítése
Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, szakszerűen csiszoltnak, valamint régi bevonatoktól, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, ápolószer-maradványoktól, csiszolóportól és egyéb tapadást csökkentő szennyeződésektől mentesnek kell lennie.
Fokozatos csiszolás 100-as szemcséig. Ezután távolítsa el a csiszolási port.
A végső csiszolást csak a kitöltés után végezze el.
Figyelem: Az egzotikus fafajok jelentősen meghosszabbíthatják a száradási időt.

Felhasználás	Használat előtt alaposan keverje át vagy rázza fel. Az OLI-AQUA FIX FILL-t megfelelő csiszolóporral keverje össze homogén, jól kenhető masszává. Rozsdamentes acél spatulával dolgozza be a teljes felületre, illetve célzottan a fugákba. A fugákat teljesen és kellő mélységben töltse ki; kerülje a túl száraz keverékeket, mivel ezek csak felületesen tudják lezárni a fugákat. A megfelelő száradás után csiszolja le a felesleges anyagot, és gondosan porszívózza le a felületet. Szükség esetén ismételje meg a kitöltést.	
Ápolás és tisztítás	A fugakittelés nem végső bevonat. A kész felület ápolására az azt követően alkalmazott OLI felületi termékre vonatkozó utasítások vonatkoznak.	
Megjegyzések	▪ Összetett összetételű vagy ismeretlen fafajok esetén előzetesen készítsen próbafelületet. ▪ Optimális feltételek: kb. +20 °C / 50 % relatív páratartalom; ne végezze a felhordást +15 °C alatti padlőhőmérséklet mellett. ▪ Az anyag hőmérséklete lehetőleg +18 és +25 °C között legyen; a fa nedvességtartalma legfeljebb 12 % lehet. ▪ Az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom és a mély fugák meghosszabbítják a száradási időt. ▪ A fugakitt nem rugalmas fugazáró; a fa mozgása új fugák kialakulását okozhat	
Hulladékkezelés	A termékmaradványokat és a csomagolást a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne kerüljön a csatornába, vízbe vagy a talajba. A felhordás során megfelelő egyéni védőfelszerelést használjon, és gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A védőintézkedésekre, tárolásra, szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó információk tekintetében az aktuális biztonsági adatlap az irányadó.	
Műszaki adatok	Műszaki jellemzők	Adat
	Terméktípus	Vízalapú fugázóanyag-oldat, fa csiszolóporral keverve
	Kötőanyag-alap	Polimer disperzió
	Szín	Színtelen; a tömítőanyag színe a fa csiszolóportól függ
	Fugaszélesség	Kb. 33 Kis hézagok kb. 2 mm-ig
	Keverés	Tiszta fa csiszolóporral keverve, amíg kenőkanállal felvihető állagú nem lesz
	Felhordási hőmérséklet	Hőmérséklet: helyiség, padló és anyag ideális esetben +15 és +25 között.
	Relatív páratartalom	40–75 %
	Fa nedvességtartalma	max. 12 %
	Nyersfa végcsiszolás	Előcsiszolás P100, végcsiszolás a kitömés után
	Felhordó eszköz	Rozsdamentes acél spatula
	Hozam/felhordási mennyiség	A fugaszélességtől, a fugamélységtől és a fugák számától függően
	Csiszolható	Körülbelül 45 perc elteltével, kedvező körülmények között; a fugatöltéstől és az éghajlati viszonyoktól függően.
	Szerszámtisztítás	Használat után azonnal vízzel
	Tárolás	hűvös, száraz és fagymentes helyen; +5 és +30 °C között
	Tárolási idő	Lakk: 12 hónap a bontatlan eredeti csomagolásban

Alkalmazástechnikai ajánlásaink szóban és írásban csak tájékoztató jellegűek. Tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 06.10.26_GS