



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere talen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-AQUA FIX FILL I Voegkitoplossing

OP WATER GEBASEERDE VOEGPASTAPMENGING VOOR PARKET- EN HOUTEN VLOEREN

OLI-AQUA FIX FILL is een voegvulmiddel op waterbasis dat moet worden gemengd met schoon, fijn houtslijpstof. Het mengsel kan met een spatel worden aangebracht en is geschikt voor het opvullen van kleine voegen tot ca. 2 mm en voor het herstellen van kleine beschadigingen op geschuurde parket- en houten oppervlakken. Het slijpstof van het betreffende hout zorgt voor een harmonieuze kleuraanpassing. Goed vulvermogen, weinig inzakken, korte droogtijd en gemakkelijke schuurbaarheid maken een snelle verdere bewerking mogelijk. Na vakkundige droging en eindschuring kan het oppervlak verder worden behandeld met geschikte OLI-AQUA parketverzegelingen of OLI-NATURA-oliesystemen.

Glansgraad	Artikel	Verpakking / VE	Palet
Kleurloos	A00677_KF	1 x 5 l voegkitoplossing*	96
Kleurloos	A00677_KF_VE2	2 x 5 L voegkitoplossing	150

Toepassingsgebied	Voor geschuurde parket- en houten vloeren in woon- en bedrijfsruimten als grondlaag onder OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 en TOP 51.20. Bijzonder aanbevolen bij parketconstructies waarbij de afmetingen cruciaal zijn, massieve planken, lamellen op de hoogkant, renovatievloeren en parket op vloerverwarming.
Eigenschappen	▪ op water gebaseerde voegvulleroplossing om te mengen met houtschuurstof ▪ goed vulvermogen en geringe krimp ▪ goede hechting in smalle voegen ▪ korte droogtijd en zeer goed schuurbaar ▪ kleuraanpassing door gebruik van het betreffende houtschuurstof
Voldoet aan/getest volgens	De onderstaande gegevens hebben betrekking op de respectievelijk geteste of goedgekeurde systeemopbouwen. De geldende testrapporten en goedkeuringen zijn doorslaggevend. EU-Decopaint / VOS Voldoet aan EU-Decopaint (cat. A/i) GISCODE / VOC GISCODE W1. Voldoet aan EU-Decopaint volgens productspecifieke indeling.
Verzegelingsopbouw	Vulwerk na het middenschuren of vóór het fijnschuren 1 x OLI-AQUA FIX FILL Meng uit het fijne schuurstof (korrel 100) van de te plamuren houtsoort en de voegplamuroplossing een spatelbare massa. Na het drogen de gespachtelde oppervlakken volledig schuren en ontstoffen; breng vervolgens de daarvoor bestemde OLI-AQUA parketverzegeling of een geschikt OLI-NATURA-oliesysteem aan volgens het bijbehorende technische informatieblad.
Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vakkundig geschuurd zijn, en vrij zijn van oude coatings, olie, vet, was, siliconen, resten van onderhoudsmiddelen, schuurstof en andere verontreinigingen die de hechting verminderen. Stapsgewijs schuren tot korrel 100. Vervolgens het schuurstof verwijderen. De eindschuurbuur pas uitvoeren na het plamuren. Let op: exotische houtsoorten kunnen leiden tot aanzienlijke vertragingen bij het drogen.

Verwerking	Voor gebruik goed roeren of schudden. Meng OLI-AQUA FIX FILL met geschikt schuurstof tot een homogene, goed spatelbare massa. Breng het product met een roestvrijstalen spatel over het gehele oppervlak of gericht in de voegen aan. Vul de voegen volledig en voldoende diep; vermijd te droge mengsels, aangezien deze de voegen slechts oppervlakkig kunnen afsluiten. Na voldoende droging overtollig materiaal wegschuren en het oppervlak zorgvuldig afzuigen. Herhaal het vullen indien nodig.	
Onderhoud & reiniging	Het voegvullen is geen eindafwerking. Voor het onderhoud van het afgewerkte oppervlak gelden de aanwijzingen van het OLI-oppervlakteproduct dat daarna wordt aangebracht.	
Opmerkingen aanbrengen.	▪ Bij houtsoorten met een hoog gehalte aan actieve bestanddelen of bij onbekende houtsoorten eerst een proefvlak ▪ Optimale omstandigheden: ca. +20 °C / 50 % relatieve luchtvochtigheid; niet verwerken bij een vloertemperatuur lager dan +15 °C. ▪ Materiaaltemperatuur bij voorkeur +18 tot +25 °C; houtvochtigheid max. 12 %. ▪ Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en diepe voegen vertragen het droogproces. ▪ Voegkit is geen elastische voegafdichting; bewegingen van het hout kunnen leiden tot het opnieuw ontstaan van voegen	
Afvalverwerking	Voer productresten en verpakkingen af volgens de regionale voorschriften. Niet in het riool, waterlopen of de bodem laten terechtkomen. Gebruik bij de verwerking geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en zorg voor voldoende ventilatie. Voor informatie over veiligheidsmaatregelen, opslag, transport en afvalverwerking is het actuele veiligheidsinformatieblad bepalend.	
Technische gegevens	Technische parameter	Gegevens
	Producttype	Voegkit op waterbasis om te mengen met houtschuurstof
	Bindmiddelbasis	Polymeerdispersie
	Kleur	Kleurloos; de kleur van de voegkit is afhankelijk van het houtschuurstof
	Voegbreedte	Ca. 33 kleine voegen tot ca. 2 mm
	Mengsel	Met schoon houtschuurstof tot een spatelbare consistentie
	Verwerkingstemperatuur	Ruimte, vloer en materiaal idealiter +15 tot +25.
	Relatieve luchtvochtigheid	40–75 %
	Houtvochtigheid	max. 12 %
	Eindschuurbeurt ruw hout	Voorbewerking P100, eindbewerking na het plamuren
	Aanbrenggereedschap	Roestvrijstalen spatel
	Rendement/aanbrenghoeveelheid	Afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het aantal voegen
	Schuurbaar	Na ca. 45 minuten onder gunstige omstandigheden; afhankelijk van de voegvulling en het klimaat.
	Reiniging van het gereedschap	Direct na gebruik met water
	Opslag	koel, droog en vorstvrij; +5 tot +30 °C
	Houdbaarheid	Lak 12 maanden in de ongeopende originele verpakking

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter ter advies en niet bindend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 06.10.26_GS