



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych i
informacje dotyczące
bezpieczeństwa – dostępne w
wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI-AQUA FIX FILL I – roztwór do spoinowania

ROZTWÓR DO SZPACHLOWANIA FUG NA BAZIE WODY DO PARKIETÓW I PODŁÓG DREWNIANYCH

OLI-AQUA FIX FILL to roztwór do wypełniania fug na bazie wody, przeznaczony do mieszania z czystym, drobnym pyłem szlifierskim z drewna. Mieszanka nadająca się do nakładania szpachlą nadaje się do wypełniania niewielkich fug o szerokości do ok. 2 mm oraz do retuszowania niewielkich ubytków na wyszlifowanych powierzchniach parkietowych i drewnianych. Pył szlifierski z danego gatunku drewna wspomaga harmonijne dopasowanie kolorystyczne. Dobra zdolność wypełniania, niewielkie osiadanie, krótki czas schnięcia i łatwość szlifowania umożliwiają szybką dalszą obróbkę. Po prawidłowym wyschnięciu i szlifowaniu końcowym powierzchnię można poddać dalszej obróbce za pomocą odpowiednich lakierów do parkietu OLI-AQUA lub systemów olejowych OLI-NATURA.

Stopień połysku	Artykuł	Opakowanie / szt.	Paleta
Bezbarwny	A00677_KF	1 x 5 l roztworu do uszczelniania spoin*	96
Bezbarwny	A00677_KF_VE2	2 x 5 l roztworu do uszczelniania spoin	150
Zakres zastosowania	Do szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych jako podkład pod OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 i TOP 51.20. Szczególnie zalecany w przypadku konstrukcji parkietowych o krytycznych wymiarach, desek litych, lameli ułożonych na krawędzi, podłóg renowacyjnych oraz parkietów na ogrzewaniu podłogowym.		
Właściwości	▪ Wodna masa uszczelniająca do fug, przeznaczona do rozcierczania pyłem szlifierskim z drewna ▪ dobra zdolność wypełniania i niewielki skurcz ▪ dobra przyczepność w wąskich szczelinach ▪ krótki czas schnięcia i bardzo dobra szlifowalność ▪ możliwość dopasowania koloru poprzez zastosowanie odpowiedniego pyłu z szlifowania drewna		
Spełnia wymagania/została przetestowana zgodnie z	Poniższe informacje odnoszą się do poszczególnych sprawdzonych lub dopuszczonych systemów. Decydujące znaczenie mają aktualne raporty z badań i certyfikaty dopuszczenia. EU-Decopaint / VOC Zgodność z normą EU-Decopaint (kat. A/i) GISCODE / VOC GISCODE W1. Zgodność z normą EU-Decopaint zgodnie z klasyfikacją danego produktu.		
Struktura powłoki uszczelniającej	Wypełnianie po szlifowaniu średnim lub przed szlifowaniem drobnym 1 x OLI-AQUA FIX FILL z drobnego pyłu szlifierskiego (ziarnistość 100) z gatunku drewna, który ma być wypełniony, oraz roztworu szpachlówki do spoin wymieszać masę nadającą się do nakładania szpachlą. Po wyschnięciu całkowicie przeszlifować i odkurzyć szpachlowane powierzchnie; następnie nałożyć przewidziany środek uszczelniający do parkietu OLI-AQUA lub odpowiedni system olejowy OLI-NATURA zgodnie z jego kartą techniczną.		
Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być suche, nośne, prawidłowo wyszlifowane oraz wolne od starych powłok, oleju, tłuszczu, wosku, silikonu, pozostałości środków pielęgnacyjnych, pyłu szlifierskiego i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Szlifowanie stopniowe do ziarnistości 100. Następnie usunąć pył szlifierski. Szlifowanie końcowe wykonać dopiero po wypełnieniu ubytków. Uwaga: Drewno egzotyczne może powodować znaczne opóźnienia w schnięciu.		

Sposób stosowania	Przed użyciem dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. OLI-AQUA FIX FILL wymieszać z odpowiednią ilością pyłu szlifierskiego, uzyskując jednolitą masę, którą łatwo nakłada się szpachlą. Nakładać szpachlą ze stali nierdzewnej na całą powierzchnię lub punktowo w szczeliny. Szczeliny wypełnić całkowicie i na odpowiednią głębokość; unikać zbyt suchych mieszanek, ponieważ mogą one zamknąć szczeliny jedynie powierzchownie. Po wystarczającym wyschnięciu zeszlifować nadmiar materiału i dokładnie odkurzyć powierzchnię. W razie potrzeby powtórzyć wypełnianie.	
Pielęgnacja i czyszczenie	Wypełnianie fug nie stanowi powłoki końcowej. W zakresie pielęgnacji gotowej powierzchni obowiązują wskazówki dotyczące stosowanego następnie produktu do wykończenia powierzchni OLI.	
Wskazówki powierzchni.	▪ W przypadku gatunków drewna o bogatym składzie lub nieznanym należy najpierw wykonać próbę na niewielkiej ▪ Optymalne warunki to ok. +20 °C / 50% wilgotności względnej powietrza; nie należy stosować przy temperaturze podłoża poniżej +15 °C. ▪ Temperatura materiału powinna wynosić w miarę możliwości od +18 do +25 °C; wilgotność drewna maks. 12 %. ▪ Niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza i głębokie szczeliny wydłużają czas schnięcia. ▪ Kit do spoin nie jest elastycznym wypełniaczem; ruchy drewna mogą powodować ponowne powstawanie szczelin	
Utylizacja	Resztki produktu i opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Podczas stosowania należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zapewnić odpowiednią wentylację. Informacje dotyczące środków ostrożności, przechowywania, transportu i utylizacji zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki.	
Dane techniczne	Parametry techniczne	Wartość
	Rodzaj produktu	Roztwór spoiwa do fug na bazie wody, przeznaczony do mieszania z pyłem szlifierskim z drewna
	Podstawa spoiwa	Dyspersja polimerowa
	Kolor	Bezbarwny; odcień masy fugowej zależy od pyłu szlifierskiego z drewna
	Szerokość szczeliny	ok. 33 małe spoiny do ok. 2 mm
	Mieszanie	Z dodatkiem czystego pyłu z szlifowania drewna do uzyskania konsystencji umożliwiającej nakładanie szpachlą
	Temperatura obróbki	Pomieszczenie, podłoże i materiał – najlepiej od +15 do +25.
	Względna wilgotność powietrza	40–75 %
	Wilgotność drewna	maks. 12 %
	Ostateczne szlifowanie surowego drewna	Szlifowanie wstępne P100, szlifowanie końcowe po szpachlowaniu
	Narzędzie do nakładania	Szpachla ze stali nierdzewnej
	Wydajność/ilość nakładanego materiału	W zależności od szerokości i głębokości szczeliny oraz liczby szczelin
	Możliwość szlifowania	Po ok. 45 minutach w sprzyjających warunkach; w zależności od wypełnienia spoin i warunków atmosferycznych.
	Czyszczenie narzędzi	natychmiast po użyciu wodą
	Przechowywanie	w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu; od +5 do +30 °C
	Okres przydatności	Lakier 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 06.10.26_GS