



NASKENUJTE QR KÓD
pre technické listy,
bezpečnostné informácie – k
dispozícii vo viacerých
jazykoch

TECHNICKÝ LIST

OLI-AQUA FIX FILL I – tmel na škárovanie

ROZTOK NA VÝPLŇ ŠPÁR NA VODNEJ BÁZE PRE PARKETOVÉ A DREVENÉ PODLAHY

OLI-AQUA FIX FILL je roztok na vyplňovanie škár na vodnej báze určený na zmiešanie s čistým, jemným dreveným brúsnyim prachom. Zmes, ktorú je možné nanášať špachtľou, je vhodná na vyplňovanie malých škár do šírky cca 2 mm a na opravu malých poškodení na brúsených parketových a drevených plochách. Brúsny prach z príslušného druhu dreva prispieva k harmonickému farebnému zladeniu. Dobrá výplňová schopnosť, minimálne sadanie, krátka doba schnutia a ľahká brúsiteľnosť umožňujú rýchle ďalšie spracovanie. Po riadnom vyschnutí a záverečnom brúsení je možné povrch ďalej ošetriť vhodnými parketovými lakami OLI-AQUA alebo olejovými systémami OLI-NATURA.

Stupeň lesku	Článok	Balenie / VE	Paleta
Bezfarebný	A00677_KF	1 x 5 l tmel na škáry*	96
Bezfarebný	A00677_KF_VE2	2 x 5 l roztoku na škárovanie	150

Oblasť použitia Pre brúsené parketové a drevené podlahy v obytných a komerčných priestoroch ako základný náter pod OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 a TOP 51.20. Osobitne odporúčané pre parketové konštrukcie s kritickými rozmermi, masívne dosky, lamely s bočným hnaním, renovované podlahy a parkety na podlahovom kúrení.

Vlastnosti

- vodou riediteľný tmel na škárovanie na zmiešanie s prachom z brúsenia dreva
- dobrá výplňová schopnosť a nízke zmrštenie
- dobrá priľnavosť v úzkych škárach
- krátka doba schnutia a veľmi dobrá brúsiteľnosť
- farebné prispôsobenie použitím príslušného dreveného brúsneho prachu

Splňuje/je testované podľa Nasledujúce údaje sa vzťahujú na príslušne testované alebo schválené systémy konštrukcie. Rozhodujúce sú platné testovacie protokoly a schválenia.
EU-Decopaint / VOC
V súlade s EU-Decopaint (kat. A/i)
GISCODE / VOC
GISCODE W1. V súlade s normou EU-Decopaint podľa klasifikácie konkrétneho výrobku.

Těsniaca vrstva **Vyplnenie po strednom brúsení alebo pred jemným brúsením**
1 x OLI-AQUA FIX FILL
Z jemného brúsneho prachu (zrnatosť 100) dreviny, ktorú chcete vyplniť, a zmesi na vyplňovanie škár namiešajte hmotu vhodnú na nanášanie špachtľou.
Po vyschnutí úplne obrúste a odprašte stierkované plochy; následne naneste určený parketový lak OLI-AQUA alebo vhodný olejový systém OLI-NATURA podľa príslušného technického listu.

Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, pevný, odborné brúsený a zbavený starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, zvyškov prostriedkov na údržbu, brúsneho prachu a iných nečistôt znižujúcich priľnavosť.
Postupné brúsenie až do zrnatosti 100. Následne odstráňte brúsny prach.
Konečné brúsenie vykonajte až po vyplnení štrbín.
Upozornenie: Exotické dreviny môžu spôsobiť výrazné spomalenie schnutia.

Spracovanie	Pred použitím dôkladne premiešajte alebo pretrepte. OLI-AQUA FIX FILL zmiešajte s vhodným brúsnym prachom na homogénnu hmotu, ktorá sa dobre nanáša špachtľou. Naneste po celej ploche alebo cielené do škár pomocou špachtle z nehrdzavejúcej ocele. Škary vyplňte úplne a dostatočne hlboko; vyhňte sa príliš suchým zmesiam, pretože tie môžu škary uzavrieť len povrchovo. Po dostatočnom vyschnutí prebytočný materiál zbrúste a povrch starostlivo odprášte. V prípade potreby nanášanie tmelu zopakujte.	
Údržba a čistenie	Tmelenie škár nie je konečnou povrchovou úpravou. Pre údržbu hotového povrchu platia pokyny pre následne použitý povrchový produkt OLI.	
Upozornenia plochu.	▪ V prípade drevín s vysokým obsahom živín alebo neznámych druhov dreva najskôr vytvorte skúšobnú ▪ Optimálne podmienky: cca +20 °C / 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu; neaplikujte pri teplote podlahy nižšej ako +15 °C. ▪ Teplota materiálu by mala byť v rozmedzí +18 až +25 °C; vlhkosť dreva max. 12 %. ▪ Nízka teplota, vysoká vlhkosť vzduchu a hlboké škary predlžujú dobu schnutia. ▪ Tmel na škary nie je elastický prostriedok na utesnenie škár; pohyby dreva môžu spôsobiť opätovné vytvorenie škár	
Likvidácia	Zvyšky výrobu a obaly likvidujte v súlade s regionálnymi predpismi. Nechajte výrobok vniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Pri spracovaní používajte vhodné osobné ochranné prostriedky a zabezpečte dostatočné vetranie. Pre informácie o ochranných opatreniach, skladovaní, preprave a likvidácii je rozhodujúci aktuálny bezpečnostný list.	
Technické údaje	Technické parametre	Údaj
	Typ výrobku	Vodou riediteľný tmel na škárovanie na zmiešanie s prachom z brúsenia dreva
	Základ viazacej látky	polymérová disperzia
	Farba	Bezfarebná; odtieň tmelu závisí od drevného prachu
	Šírka škary	Približne 33 malých škár až do cca 2 mm
	Zmiešanie	S čistým prachom z brúsenia dreva do konzistencie vhodnej na nanášanie špachtľou
	Teplota spracovania	Miestnosť, podlaha a materiál ideálne +15 až +25.
	Relatívna vlhkosť vzduchu	40–75 %
	Vlhkosť dreva	max. 12 %
	Konečné brúsenie surového dreva	Predbrúsenie P100, finálne brúsenie po tmelení
	Nástroj na nanášanie	Špachtľa z nehrdzavejúcej ocele
	Výťažnosť/množstvo naneseného materiálu	V závislosti od šírky a hĺbky škary a počtu škár
	Brúsiteľnosť	Po cca 45 minútach za priaznivých podmienok; v závislosti od vyplnenia škary a klimatických podmienok.
	Čistenie náradia	ihneď po použití vodou
	Skladovanie	na chladnom, suchom a mrazuvzdornom mieste; +5 až +30 °C
	Skladovateľnosť	Lak 12 mesiacov v neotvorenom originálnom obale

Naše odporúčania týkajúce sa použitia v ústnej aj písomnej forme majú iba nezáväzný charakter. Vychádzajú z našich skúseností a aktuálnych poznatkov z praxe. Neoslobodzujú však spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť vhodnosť našich výrobkov pre zamýšľaný účel použitia. Týmto strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Stav: 06.10.26_GS