



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available

TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-AQUA Härter 13.2

Universeller Härter für alle 2K-Wasserlacke der OLI-AQUA Linie

Farbe	Artikel	Gebinde / VE		
Farblos	A00699	1 x 500 ml	1 x 250 ml	1 x 100 ml
Anwendungsbereich	Für alle freigegebenen 2K-Wasserlacke der OLI-AQUA Linie. Nur für die gewerbliche Verarbeitung. Als B-Komponente ausschließlich mit den unter Systemprodukte genannten Lacken im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis verwenden. Für Untergrundvorbereitung, Verarbeitung und Einsatzbereiche gilt das technische Datenblatt des jeweiligen Stammlacks.			
Eigenschaften	▪ Erhöht die chemische und mechanische Beständigkeit durch Vernetzung ▪ Einfache Verarbeitung durch definierte Mischungsverhältnisse ▪ Einheitliches Mischungsverhältnis 10:1 (Stammlack : Härter) bei den genannten Systemprodukten			
Systemprodukte	Stammlack	Lack : Härter	Topfzeit	
	OLI-AQUA NORDIC 18.40 · 1K/2K-Rohholzeffektack	10:1 (10 %)	Max. 3 Stunden	
	OLI-AQUA NORDIC B 18.45 · 1K/2K-Buntlack	10:1 (10 %)	Max. 3 Stunden	
	OLI-AQUA MODU 18.32 · 1K/2K-Treppenlack	10:1 (10 %)	Max. 3–4 Stunden	
	OLI-AQUA MODU B 18.35 · 1K/2K-Buntlack	10:1 (10 %)	Max. 3–4 Stunden	
	OLI-AQUA TOP 51.20 · 2K-Parkettsiegel	10:1 (10 %)	Max. 3–4 Stunden	
	OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 · 2K-Parkettsiegel	10:1 (10 %)	Max. 3–4 Stunden	
	OLI-AQUA STANDARD 15.50 · 1K/2K-Parkettsiegel	10:1 (10 %)	Max. 3–4 Stunden	
Zubereitung	Härter unmittelbar vor der Anwendung im vorgegebenen Mischungsverhältnis unter Rühren zum Stammlack geben und gründlich einmischen, bis das Gemisch homogen ist. Vor der Verarbeitung ca. 10 Minuten ruhen lassen.			
Verarbeitungshinweise	▪ Optimal bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte. Nicht unter +15 °C verarbeiten. ▪ Bei Verarbeitung mit Becherpistole das Lack-Härter-Gemisch mit max. 5 % Wasser verdünnen. Den Härter nicht separat mit Wasser verdünnen. ▪ Die Vernetzung verändert die Viskosität des Lackes. Die produktspezifische Topfzeit beachten; ihr Ende ist nicht an einer Viskositätsänderung erkennbar. ▪ Angemischte Lackreste nicht in geschlossenen Gebinden aushärten lassen. ▪ Überschüssiges Material nicht in das Originalgebinde zurückschütten.			
Technische Daten	Zusammensetzung: aliphatisches Polyisocyanat und Lösemittel Dichte bei 20 °C: 1,05 g/cm³ (ISO 2811) Festkörpergehalt: 65 % · Lösemittelgehalt: 35 %			
Lagerung / Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde 6 Monate haltbar. Kühl, trocken und frostgeschützt bei +5 °C bis +30 °C lagern. Vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Angebrochene Gebinde nach jeder Entnahme sofort dicht verschließen.			
Hinweise	Für Aushärtung, Reinigung und Pflege gelten das technische Datenblatt und die Pflegeanweisung des jeweiligen Stammlacks. Bei zertifizierten Beschichtungsaufbauten zusätzlich die zugehörigen Prüfberichte und Zertifikate beachten.			
Werkzeuge reinigen	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.			

Sicherheit

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Für Schutzmaßnahmen bei Verarbeitung, Lagerung und Entsorgung die aktuellen Sicherheitsdatenblätter und Kennzeichnungen von Stammlack und Härter beachten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Produktreste und verunreinigte Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften als gefährlichen Abfall entsorgen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Oktober 2026
