



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponibles en plusieurs
langues

FICHE TECHNIQUE

OLI-AQUA Durcisseur 13.2

Durcisseur universel pour toutes les peintures à l'eau bicomposantes de la gamme OLI-AQUA

Couleur	Référence	Conditionnement / Unité de vente		
Incolore	A00699	1 x 500 ml	1 x 250 ml	1 x 100 ml
Domaine d'application	Pour toutes les peintures à l'eau bicomposantes homologuées de la gamme OLI-AQUA. Réservé à un usage professionnel. En tant que composant B, à utiliser exclusivement avec les laques mentionnées dans la rubrique « Produits du système », dans les proportions de mélange prescrites. Pour la préparation du support, l'application et les domaines d'utilisation, se reporter à la fiche technique de la laque de base correspondante.			
Propriétés	- Augmente la résistance chimique et mécanique grâce à la réticulation - Application facile grâce à des rapports de mélange définis - Rapport de mélange uniforme de 10:1 (peinture de base : durcisseur) pour les produits du système mentionnés			
Produits du système	Peinture de base	Peinture : durcisseur	Durée de vie en pot	
	OLI-AQUA NORDIC 18.40 · Vernis effet bois brut 1K/2K	10:1 (10 %)	3 heures max.	
	OLI-AQUA NORDIC B 18.45 · Vernis coloré 1K/2K	10:1 (10 %)	3 heures max.	
	OLI-AQUA MODU 18.32 · Vernis pour escaliers 1K/2K	10:1 (10 %)	3 à 4 heures max.	
	OLI-AQUA MODU B 18.35 · Vernis coloré 1K/2K	10:1 (10 %)	3 à 4 heures max.	
	OLI-AQUA TOP 51.20 · Vernis de finition 2K pour parquet	10:1 (10 %)	3 à 4 heures max.	
	OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 · Vernis bicomposant pour parquet	10:1 (10 %)	3 à 4 heures max.	
	OLI-AQUA STANDARD 15.50 · Vernis pour parquet 1K/2K	10:1 (10 %)	3 à 4 heures max.	
Préparation	Juste avant l'application, ajouter le durcisseur à la laque de base dans les proportions indiquées, en remuant, puis mélanger soigneusement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Laisser reposer environ 10 minutes avant l'application.			
Conseils d'application	- Conditions optimales : 20 °C et 50 % d'humidité relative. Ne pas appliquer à une température inférieure à +15 °C. - En cas d'application au pistolet à godet, diluer le mélange peinture-durcisseur avec 5 % d'eau au maximum. Ne pas diluer le durcisseur séparément avec de l'eau. - La réticulation modifie la viscosité de la laque. Respecter la durée de vie en pot spécifique au produit ; sa fin n'est pas reconnaissable à un changement de viscosité. - Ne pas laisser durcir les résidus de peinture mélangés dans des récipients fermés. - Ne pas verser le produit excédentaire dans le récipient d'origine.			
Caractéristiques techniques	Composition : polyisocyanate aliphatique et solvants Densité à 20 °C : 1,05 g/cm³ (ISO 2811) Teneur en solides : 65 % · Teneur en solvants : 35 %			
Stockage / Durée de conservation	Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Stocker dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel, entre +5 °C et +30 °C. Protéger de l'humidité, de la chaleur et des rayons directs du soleil. Refermer hermétiquement les emballages entamés après chaque prélèvement.			
Remarques	Pour le durcissement, le nettoyage et l'entretien, se reporter à la fiche technique et aux instructions d'entretien de la laque de base correspondante. Pour les systèmes de revêtement certifiés, tenir également compte des rapports d'essai et des certificats correspondants.			
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils à l'eau froide immédiatement après utilisation.			

Sécurité

Ce produit n'est pas considéré comme une marchandise dangereuse au sens de la réglementation sur le transport. Contient des isocyanates. Peut provoquer des réactions allergiques. Pour les mesures de protection lors de la mise en œuvre, du stockage et de l'élimination, respecter les fiches de données de sécurité et les étiquetages en vigueur du vernis de base et du durcisseur.

Élimination

Ne pas laisser s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Éliminer les résidus de produit et les emballages contaminés comme des déchets dangereux, conformément à la réglementation locale. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent que des conseils sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances
issus de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions antérieures perdent par la présente leur validité. Octobre 2026
