



OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatokhoz, biztonsági
információkhoz – több
nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI-AQUA 13.2 keményítő

Univerzális keményítő az OLI-AQUA sorozat összes kétkomponensű vízbázisú festékéhez

Szín	Cikkszám	Csomagolás / darabszám	1 x 250 ml	1 x 100 ml
Színtelen	A00699	1 x 500 ml		

Alkalmazási terület Az OLI-AQUA termékcsalád összes jóváhagyott kétkomponensű vízbázisú lakkjához. Kizárólag ipari felhasználásra. B-komponensként kizárólag a „Rendszertermékek” alatt felsorolt lakkokkal, az előírt keverési arányban használható. Az aljzat előkészítésére, a felhordásra és az alkalmazási területekre az adott alaplakk műszaki adatlapja vonatkozik.

Tulajdonságok

- A hálósodás révén növeli a kémiai és mechanikai ellenállást
- Egyszerű felhordás a meghatározott keverési arányoknak köszönhetően
- Egységes 10:1 keverési arány (alaplakk : keményítő) a felsorolt rendszertermékek esetében

Rendszertermékek	Alaplakk	Lakk : keményítő	Felhasználási idő
	OLI-AQUA NORDIC 18.40 · 1K/2K nyersfa hatású lakk	10:1 (10 %)	Max. 3 óra
	OLI-AQUA NORDIC B 18.45 · 1K/2K színes lakk	10:1 (10 %)	Max. 3 óra
	OLI-AQUA MODU 18.32 · 1K/2K lépcsőfesték	10:1 (10 %)	Max. 3–4 óra
	OLI-AQUA MODU B 18.35 · 1K/2K színes lakk	10:1 (10 %)	Max. 3–4 óra
	OLI-AQUA TOP 51.20 · 2K parkettavédő	10:1 (10 %)	Max. 3–4 óra
	OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 · 2K parkettlakk	10:1 (10 %)	Max. 3–4 óra
	OLI-AQUA STANDARD 15.50 · 1K/2K parkettlakk	10:1 (10 %)	Max. 3–4 óra

Előkészítés A keményítőt közvetlenül a felhordás előtt az előírt keverési arányban keverés közben adagolja az alaplakkhoz, és alaposan keverje össze, amíg a keverék homogén nem lesz. A felhordás előtt hagyja állni kb. 10 percig.

Felhordási útmutató

- Optimális hőmérséklet 20 °C, relatív páratartalom 50 %. Ne dolgozza fel +15 °C alatt.
- Kupakos szórópisztollyal történő felhordás esetén a lakk-keményítő keveréket legfeljebb 5 % vízzel hígítsa. A keményítőt ne hígítsa külön vízzel.
- A kötés megváltoztatja a lakk viszkozitását. Figyelje be a termékre vonatkozó felhasználási időt; annak lejártá nem ismerhető fel a viszkozitás változásából.
- A kevert festékmaradványokat ne hagyja zárt edényben kikeményedni.
- A felesleges anyagot ne öntse vissza az eredeti tartályba.

Műszaki adatok Összetétel: alifás poliizocianát és oldószer
Sűrűség 20 °C-on: 1,05 g/cm³ (ISO 2811) Szilárdanyag-tartalom: 65 % · Oldószer-tartalom: 35 %

Tárolás / eltarthatóság Nyitott állapotban az eredeti csomagolásban 6 hónapig eltartható. Hűvös, száraz és fagymentes helyen, +5 °C és +30 °C között tárolandó. Nedvességtől, hőtől és közvetlen napfénytől védve tárolandó. A megnyitott csomagolást minden adagolás után azonnal szorosan lezárni.

Megjegyzések A kikeményedésre, tisztításra és ápolásra az adott alaplakk műszaki adatlapja és ápolási útmutatója vonatkozik. Tanúsított bevonatrendszerek esetén vegye figyelembe a hozzájuk tartozó vizsgálati jelentéseket és tanúsítványokat is.

Szerszámok tisztítása A munkaeszközöket használat után azonnal hideg vízzel tisztítsa meg.

Biztonság

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat. A feldolgozás, tárolás és ártalmatlanítás során a védőintézkedések tekintetében vegye figyelembe az alaplakk és a keményítő aktuális biztonsági adatlapjait és címkéit.

Ártalmatlanítás

Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. A termékmaradványokat és a szennyezett csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa. További információkért lásd a biztonsági adatlapot.

Írásbeli és szóbeli alkalmazási ajánlásaink kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezek a saját tapasztalatainkon és a jelenlegi gyakorlati ismereteinken

. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. 2026. október
