



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-AQUA Verharder 13.2

Universele verharder voor alle 2K-waterlakken uit de OLI-AQUA-lijn

Kleur	Artikel	Verpakking / VE		
Kleurloos	A00699	1 x 500 ml	1 x 250 ml	1 x 100 ml
Toepassingsgebied	Voor alle goedgekeurde 2K-waterlakken uit de OLI-AQUA-lijn. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Gebruik als B-component uitsluitend in combinatie met de onder 'Systeemproducten' genoemde lakken in de voorgeschreven mengverhouding. Voor de voorbereiding van de ondergrond, de verwerking en de toepassingsgebieden geldt het technische gegevensblad van de betreffende basislak.			
Eigenschappen	- Verhoogt de chemische en mechanische bestendigheid door verknoping - Eenvoudige verwerking dankzij vastgestelde mengverhoudingen - Uniforme mengverhouding 10:1 (basislak : verharder) bij de genoemde systeemproducten			
Systeemproducten	Basislak	Lak : verharder	Verwerkingstijd	
	OLI-AQUA NORDIC 18.40 · 1K/2K-lak met ruw houteffect	10:1 (10 %)	Max. 3 uur	
	OLI-AQUA NORDIC B 18.45 · 1K/2K-kleurlak	10:1 (10 %)	Max. 3 uur	
	OLI-AQUA MODU 18.32 · 1K/2K-traplak	10:1 (10 %)	Max. 3–4 uur	
	OLI-AQUA MODU B 18.35 · 1K/2K-kleurlak	10:1 (10 %)	Max. 3–4 uur	
	OLI-AQUA TOP 51.20 · 2K-parketverzegeling	10:1 (10 %)	Max. 3–4 uur	
	OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 · 2K-parketverzegeling	10:1 (10 %)	Max. 3–4 uur	
	OLI-AQUA STANDARD 15.50 · 1K/2K-parketverzegeling	10:1 (10 %)	Max. 3–4 uur	
Bereiding	Voeg de verharder vlak voor gebruik in de aangegeven mengverhouding al roerend toe aan de basislak en meng grondig tot het mengsel homogeen is. Laat het mengsel voor het aanbrengen ca. 10 minuten rusten.			
Verwerkingsaanwijzingen	- Optimaal bij 20 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Niet verwerken bij temperaturen onder +15 °C. - Bij verwerking met een bekerpistool het lak-verhardermengsel met max. 5 % water verdunnen. De verharder niet afzonderlijk met water verdunnen. - Door de uitharding verandert de viscositeit van de lak. Houd rekening met de productspecifieke verwerkingstijd; het einde daarvan is niet herkenbaar aan een verandering in viscositeit. - Laat gemengde lakresten niet uitharden in gesloten verpakkingen. - Giet overtollig materiaal niet terug in de originele verpakking.			
Technische gegevens	Samenstelling: alifatisch polyisocyaanaat en oplosmiddel Dichtheid bij 20 °C: 1,05 g/cm³ (ISO 2811) Vaste-stofgehalte: 65 % · Oplosmiddelgehalte: 35 %			
Opslag / houdbaarheid	In de ongeopende originele verpakking 6 maanden houdbaar. Koel, droog en vorstvrij bewaren bij +5 °C tot +30 °C. Beschermen tegen vocht, hitte en direct zonlicht. Aangebroken verpakkingen na elke afname onmiddellijk goed afsluiten.			
Opmerkingen	Voor uitharding, reiniging en onderhoud gelden het technische gegevensblad en de onderhoudsinstructies van de betreffende basislak. Bij gecertificeerde coatingopbouwen dient u bovendien de bijbehorende testrapporten en certificaten in acht te nemen.			
Gereedschap reinigen	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met koud water.			

Veiligheid

Geen gevaarlijke stof in de zin van de transportvoorschriften.
Bevat isocyanaten. Kan allergische reacties veroorzaken. Neem voor veiligheidsmaatregelen bij verwerking, opslag en afvoer de actuele veiligheidsinformatiebladen en etikettering van de basislak en verharder in acht.

Afvalverwerking

Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen. Productresten en verontreinigde verpakkingen volgens de plaatselijke voorschriften als gevaarlijk afval afvoeren. Zie het veiligheidsinformatieblad voor verdere aanwijzingen.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Oktober 2026
