



NASKENUJTE QR KÓD
pre technické listy,
bezpečnostné informácie – k
dispozícii vo viacerých
jazykoch

TECHNICKÝ LIST

OLI-AQUA tvrdidlo 13.2

Univerzálne tvrdidlo pre všetky dvojzložkové vodou riediteľné laky rady OLI-AQUA

Farba	Číslo výrobku	Balenie / VE																										
Bezfarebný	A00699	1 x 500 ml	1 x 250 ml	1 x 100 ml																								
Oblasť použitia	Pre všetky schválené dvojzložkové vodou riediteľné laky radu OLI-AQUA. Iba na profesionálne použitie. Ako zložku B používajte výlučne s lakami uvedenými v časti „Systémové produkty“ v predpísanom pomere zmiešavania. Pre prípravu podkladu, spracovanie a oblasti použitia platí technický list príslušného základného laku.																											
Vlastnosti	• Zvyšuje chemickú a mechanickú odolnosť vďaka sieťovaniu • Jednoduchá aplikácia vďaka definovaným pomeroch zmiešavania • Jednotný pomer zmesi 10:1 (základný lak : tvrdidlo) pri uvedených systémových produktoch																											
Systémové produkty	<table><thead><tr><th>Základný lak</th><th>Lak : tvrdidlo</th><th>Doba spracovateľnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>OLI-AQUA NORDIC 18.40 · 1K/2K lak s efektom surového dreva</td><td>10:1 (10 %)</td><td>Max. 3 hodiny</td></tr><tr><td>OLI-AQUA NORDIC B 18.45 · 1K/2K farebný lak</td><td>10:1 (10 %)</td><td>Max. 3 hodiny</td></tr><tr><td>OLI-AQUA MODU 18.32 · 1K/2K lak na schody</td><td>10:1 (10 %)</td><td>Max. 3–4 hodiny</td></tr><tr><td>OLI-AQUA MODU B 18.35 · 1K/2K farebný lak</td><td>10:1 (10 %)</td><td>Max. 3–4 hodiny</td></tr><tr><td>OLI-AQUA TOP 51.20 · 2K-lak na parket</td><td>10:1 (10 %)</td><td>Max. 3–4 hodiny</td></tr><tr><td>OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 · 2K lakovanie na parket</td><td>10:1 (10 %)</td><td>Max. 3–4 hodiny</td></tr><tr><td>OLI-AQUA STANDARD 15.50 · 1K/2K lakovanie na parket</td><td>10:1 (10 %)</td><td>Max. 3–4 hodiny</td></tr></tbody></table>	Základný lak	Lak : tvrdidlo	Doba spracovateľnosti	OLI-AQUA NORDIC 18.40 · 1K/2K lak s efektom surového dreva	10:1 (10 %)	Max. 3 hodiny	OLI-AQUA NORDIC B 18.45 · 1K/2K farebný lak	10:1 (10 %)	Max. 3 hodiny	OLI-AQUA MODU 18.32 · 1K/2K lak na schody	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny	OLI-AQUA MODU B 18.35 · 1K/2K farebný lak	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny	OLI-AQUA TOP 51.20 · 2K-lak na parket	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny	OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 · 2K lakovanie na parket	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny	OLI-AQUA STANDARD 15.50 · 1K/2K lakovanie na parket	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny			
Základný lak	Lak : tvrdidlo	Doba spracovateľnosti																										
OLI-AQUA NORDIC 18.40 · 1K/2K lak s efektom surového dreva	10:1 (10 %)	Max. 3 hodiny																										
OLI-AQUA NORDIC B 18.45 · 1K/2K farebný lak	10:1 (10 %)	Max. 3 hodiny																										
OLI-AQUA MODU 18.32 · 1K/2K lak na schody	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny																										
OLI-AQUA MODU B 18.35 · 1K/2K farebný lak	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny																										
OLI-AQUA TOP 51.20 · 2K-lak na parket	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny																										
OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 · 2K lakovanie na parket	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny																										
OLI-AQUA STANDARD 15.50 · 1K/2K lakovanie na parket	10:1 (10 %)	Max. 3–4 hodiny																										
Príprava	Tvrdidlo pridajte do základného laku bezprostredne pred použitím v predpísanom pomere zmiešavania a dôkladne premiešajte, kým zmes nebude homogénna. Pred spracovaním nechajte zmes odpočívať približne 10 minút.																											
Pokyny na spracovanie	• Optimálne pri 20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Neaplikujte pri teplote nižšej ako +15 °C. • Pri nanášaní striekacou pištoľou zriedte zmes laku a tvrdidla maximálne 5 % vody. Tvrdidlo nezriedte samostatne vodou. • Sieťovanie mení viskozitu laku. Dodržujte dobu spracovateľnosti špecifickú pre daný produkt; jej koniec nie je rozpoznateľný na základe zmeny viskozity. • Zvyšky namiešaného laku nenechávajte vytvrdzovať v uzavretých nádobách. • Prebytočný materiál nevliievajte späť do pôvodnej nádoby.																											
Technické údaje	Zloženie: alifatický polyizokyanát a rozpúšťadlo Hustota pri 20 °C: 1,05 g/cm³ (ISO 2811) Obsah tuhých látok: 65 % · Obsah rozpúšťadla: 35 %																											
Skladovanie / Trvanlivosť	V neotvorenom originálnom obale je trvanlivosť 6 mesiacov. Skladujte na chladnom, suchom mieste chránenom pred mrazom pri teplote od +5 °C do +30 °C. Chráňte pred vlhkosťou, teplom a priamym slnečným žiarením. Otvorené obaly po každom odbere ihneď tesne uzavrite.																											
Pokyny	Pre vytvrdzovanie, čistenie a údržbu platia technický list a pokyny na údržbu príslušného základného laku. V prípade certifikovaných náterových systémov dodržiavajte aj príslušné skúšobné protokoly a certifikáty.																											
Čistenie náradia	Pracovné náradie ihneď po použití očistite studenou vodou.																											

Bezpečnosť

Nie je nebezpečným tovarom v zmysle prepravných predpisov.
Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergické reakcie. Pri spracovaní, skladovaní a likvidácii dodržiavajte aktuálne bezpečnostné listy a označenia základného laku a tvrdidla.

Likvidácia

Nesmie sa dostať do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy. Zvyšky výrobku a znečistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi predpismi. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

Naše odporúčania týkajúce sa použitia v ústnej aj písomnej forme majú iba nezáväzný charakter. Vychádzajú z našich skúseností a súčasného stavu poznatkov z praxe. Neoslobodzujú spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť si, či sú naše výrobky vhodné na zamýšľaný účel použitia. Týmto strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.
Október 2026
