



OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági
információkhoz – több
nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI-AQUA PRIME 15.81 I 1K parkettagrund

VÍZALAPÚ, EGYKOMPONENSŰ, HENGERREL FELHORDHATÓ ALAPOZÓ FÜTÖTT PADLÓKHOZ

Az OLI-AQUA PRIME 15.81 egy vízbázisú 1K alapozó csiszolt parketta- és fa padlókhöz. Csökkenti a vízbázisú bevonatok széleken történő összeragadását, ezért különösen ajánlott méretkritikus szerkezeteknél, mint például tömör deszkák, álló lamellák és padlófűtéses parketta. A használatra kész alapozó könnyen és biztonságosan felvihető, egyenletesen kitölti a pórusokat, és természetes színárnyalatot kölcsönöz a fának. A gyors száradás lehetővé teszi a munkálatok gyors előrehaladását. Az OLI-AQUA PRIME rendszeralapozóként használható az OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 és TOP 51.20 termékek alatt rendszeralapozóként használható. Az OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 esetében a PRIME használata az erősebb faárnyalat miatt nem ajánlott.

Fényességi fok	Termék	Csomagolás / darabszám	Paletta
Színtelen	A00705_KF	1 x 5 l lakk*	96
Színtelen	A00705_KF_VE2	2 x 5 l lakk	150

Alkalmazási terület
Csiszolt parkettákhoz és fa padlókhöz lakó- és kereskedelmi területeken, alapozóként az OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 és TOP 51.20 termékek alá. Különösen ajánlott méretkritikus parkettakonstrukciókhoz, tömör deszkákhoz, álló lamellákhoz, felújított padlókhöz és padlófűtéses parkettákhoz.

Tulajdonságok

- vízbázisú, használatra kész 1K parkettagrund
- csökkenti a vízbázisú bevonatok széleinek összeragadását
- különösen alkalmas méretérzékeny parketta-konstrukciókhoz
- egyenletes póruskitöltés és természetes faárnyalat
- gyors száradás és gyors további felületkezelés
- az OLI-AQUA DOMO, STANDARD és TOP termékekhez illesztett rendszeralapozó

Megfelel/tesztelve a következő szabványok szerint
Az alábbi adatok az egyes esetben vizsgált, illetve engedélyezett rendszerfelépítményekre vonatkoznak. A hatályos vizsgálati jelentések és engedélyek az irányadók.

DIBt / AgBB – Kibocsátások

A DIBt-elvek szerint kibocsátás szempontjából vizsgált építési termék. A jóváhagyott rendszerfelépítés megfelel az AgBB értékelési rendszer szerinti illékony szerves vegyületek kibocsátására vonatkozó követelményeknek.

EN 13501-1 – Tűzviselkedés

A tűzviselkedés az adott padlótól és rendszerfelépítéstől függ. A vonatkozó vizsgálati és engedélyezési igazolások az irányadók.

GISCODE / VOC

GISCODE W2+. Megfelel az EU Decopaint előírásoknak a termékre vonatkozó besorolás szerint.

Tömitőréteg-felépítés
Rendszerfelépítés alapozóval
1 x OLI-AQUA PRIME 15.81
majd 2 x OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 vagy TOP 51.20 az adott műszaki adatlapnak megfelelően.

Az OLI-AQUA PRIME 15.81 csökkenti a vízbázisú bevonatok széleinek összeragadását, és ezáltal csökkentheti a méretbeli változásokból eredő, szabálytalan hézagok kialakulásának kockázatát

	. Használata különösen kritikus parketta-szerkezeteknél és padlófűtésen fekvő parketta esetén ajánlott. Ezenkívül az alapozó növeli a feldolgozás biztonságát és csökkenti a látható átmenetek kialakulásának veszélyét.																																
Aljzat előkészítése	Az OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 alatt nem ajánlott, mivel a fa színezése ellentétes a kívánt nyersfa-hatással Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, szakszerűen csiszoltnak, valamint régi bevonatoktól, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, ápolószer-maradványoktól, csiszolóportól és egyéb tapadást csökkentő szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Fokozatos csiszolás 80/100/120, végcsiszolás 120-as szemcsemérettel Minél finomabb a csiszolás, annál kevésbé tud a fa felületét érdesíteni. Felújítások során a meglévő bevonatokat és ápolószer-maradványokat teljesen el kell távolítani; már a legkisebb maradványok is ronthatják a későbbi tömítés tapadását. Összetett összetételű vagy ismeretlen fajták, valamint kritikus aljzatok esetén próbafelületet kell kialakítani. Méretkritikus szerkezetek, pl. deszkapadlók, felújított padlók vagy padlófűtésen lévő parketták esetén az OLI-AQUA PRIME 15.81-es termékkel történő rendszerfelépítés ajánlott.																																
Felhordás	Az OLI-AQUA PRIME 15.81-et használat előtt alaposan keverje át vagy rázza fel, és hosszabb feldolgozás során is időnként homogenizálja. Az OLI vízbázisú lakkhengerrel egyenletesen vigye fel. Nedvesen nedvesre dolgozzon, és kerülje az átmenetek kialakulását, valamint az anyagfelhalmozódásokat. Az anyagot ne öntse közvetlenül a padlóra, hanem tiszta felhordóedényből dolgozza fel. A megfelelő száradás után még aznap, közbeni csiszolás nélkül, a rendeltetésszerű OLI-AQUA parketta-tömítőanyaggal kell átdolgozni. A gyors átdolgozás megőrzi az alapozó élek ragasztását minimalizáló hatását. A további lakkrétegek felvitelére az adott fedőlakk műszaki adatlapjában szereplő utasítások vonatkoznak. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről; kerülje a huzatot és a közvetlen napfényt. Naponta legfeljebb két teljes felületű alapozási vagy lakkozási műveletet hajtson végre, hogy elkerülje a fa túlzott nedvességterhelését és duzzadását.																																
Ápolás és tisztítás	Külön nem releváns. A kész felület ápolására, tisztítására és használatára az alkalmazott OLI-AQUA parketta-tömítőanyag adatai, valamint a DIN 18356 szabvány szerinti, tömített fa padlóra vonatkozó aktuális OLI ápolási útmutató vonatkozik.																																
Megjegyzések	- Az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom, a nagy felhordott mennyiség és a gyenge szellőzés meghosszabbítja a száradási időt. - A felhordás során a helyiség klímájának lehetőség szerint meg kell felelnie a későbbi használat során várható átlagos helyiséghőmérsékletének. - Ne hígítsa! - Az OLI-AQUA PRIME 15.81-et ne használja önálló végső bevonatként																																
Hulladékkezelés	A termékmaradványokat és a csomagolóanyagokat a regionális előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne engedje, hogy a csatornába, víztestekbe vagy a talajba kerüljön. A feldolgozás során megfelelő egyéni védőfelszerelést használjon, és gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A védőintézkedésekre, tárolásra, szállításra és ártalmatlanításra vonatkozó információk tekintetében az aktuális biztonsági adatlap az irányadó.																																
Műszaki adatok	<table> <tr> <th>Műszaki jellemzők</th><th>Adat</th></tr> <tr> <td>Terméktípus</td><td>Vízalapú 1K parkettagrund</td></tr> <tr> <td>Kötőanyag-alap</td><td>Kiváló minőségű PU/AC-diszperzió</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>Színtelen</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyag-tartalom</td><td>Kb. 33 %</td></tr> <tr> <td>Színáryalat</td><td>Közepes</td></tr> <tr> <td>Feldolgozási hőmérséklet</td><td>Hőmérséklet: helyiség, padló és anyag ideális esetben +15 és +25 között.</td></tr> <tr> <td>Relatív páratartalom</td><td>40–75 %</td></tr> <tr> <td>Fa nedvességtartalma</td><td>max. 12 %</td></tr> <tr> <td>Nyersfa végcsiszolás</td><td>P100, jobb esetben P120</td></tr> <tr> <td>Felhordó eszköz</td><td>OLI vízbázisú lakkhenger, mikroszálas, 11 mm szálhossz</td></tr> <tr> <td>Hozam/felhordási mennyiség</td><td>kb. 8–10 m²/l; kb. 100–120 g/m²</td></tr> <tr> <td>Újrafesthetőség/közbenső csiszolás</td><td>kb. 2–3 óra elteltével +20 °C / 50 % relatív páratartalom mellett. Ugyanazon a napon átdolgozható közbenső csiszolás nélkül.</td></tr> <tr> <td>Szerszámtisztítás</td><td>használat után azonnal vízzel</td></tr> <tr> <td>Tárolás</td><td>hűvös, száraz és fagymentes helyen; +5 és +30 °C között</td></tr> <tr> <td>Tárolási idő</td><td>Lakk: 12 hónap a bontatlan eredeti csomagolásban</td></tr> </table>	Műszaki jellemzők	Adat	Terméktípus	Vízalapú 1K parkettagrund	Kötőanyag-alap	Kiváló minőségű PU/AC-diszperzió	Szín	Színtelen	Szilárdanyag-tartalom	Kb. 33 %	Színáryalat	Közepes	Feldolgozási hőmérséklet	Hőmérséklet: helyiség, padló és anyag ideális esetben +15 és +25 között.	Relatív páratartalom	40–75 %	Fa nedvességtartalma	max. 12 %	Nyersfa végcsiszolás	P100, jobb esetben P120	Felhordó eszköz	OLI vízbázisú lakkhenger, mikroszálas, 11 mm szálhossz	Hozam/felhordási mennyiség	kb. 8–10 m ² /l; kb. 100–120 g/m ²	Újrafesthetőség/közbenső csiszolás	kb. 2–3 óra elteltével +20 °C / 50 % relatív páratartalom mellett. Ugyanazon a napon átdolgozható közbenső csiszolás nélkül.	Szerszámtisztítás	használat után azonnal vízzel	Tárolás	hűvös, száraz és fagymentes helyen; +5 és +30 °C között	Tárolási idő	Lakk: 12 hónap a bontatlan eredeti csomagolásban
Műszaki jellemzők	Adat																																
Terméktípus	Vízalapú 1K parkettagrund																																
Kötőanyag-alap	Kiváló minőségű PU/AC-diszperzió																																
Szín	Színtelen																																
Szilárdanyag-tartalom	Kb. 33 %																																
Színáryalat	Közepes																																
Feldolgozási hőmérséklet	Hőmérséklet: helyiség, padló és anyag ideális esetben +15 és +25 között.																																
Relatív páratartalom	40–75 %																																
Fa nedvességtartalma	max. 12 %																																
Nyersfa végcsiszolás	P100, jobb esetben P120																																
Felhordó eszköz	OLI vízbázisú lakkhenger, mikroszálas, 11 mm szálhossz																																
Hozam/felhordási mennyiség	kb. 8–10 m ² /l; kb. 100–120 g/m ²																																
Újrafesthetőség/közbenső csiszolás	kb. 2–3 óra elteltével +20 °C / 50 % relatív páratartalom mellett. Ugyanazon a napon átdolgozható közbenső csiszolás nélkül.																																
Szerszámtisztítás	használat után azonnal vízzel																																
Tárolás	hűvös, száraz és fagymentes helyen; +5 és +30 °C között																																
Tárolási idő	Lakk: 12 hónap a bontatlan eredeti csomagolásban																																

Alkalmazástechnikai ajánlásaink szóban és írásban csak tájékoztató jellegűek. Tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 06.10.26_GS
