



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI-AQUA PRIME 15.81 | 1K parketprimer

OP WATER GEBASEERDE 1K-ROLPRIMER VOOR VEILIGE PARKETCONSTRUCTIES BIJ VLOERVERWARMING

OLI-AQUA PRIME 15.81 is een watergedragen 1K-grondlaag voor geschuurde parket- en houten vloeren. Het vermindert het aan elkaar kleven van de randen bij watergedragen afwerkingen en wordt daarom met name aanbevolen voor constructies waarbij de afmetingen cruciaal zijn, zoals massieve planken, lamellen op de hoogkant en parket op vloerverwarming. De gebruiksklare grondlaag is eenvoudig en veilig te verwerken, vult de poriën gelijkmatig op en geeft het hout een natuurlijke kleurversterking. Dankzij de snelle droging verloopt het werk vlot. OLI-AQUA PRIME is bruikbaar als systeemgrondlaag onder OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 en TOP 51.20. Voor OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 wordt PRIME vanwege de sterkere houtverkleuring niet aanbevolen.

Glansgraad	Artikel	Verpakking / VE	Pallet
Kleurloos	A00705_KF	1 x 5 l lak*	96
Kleurloos	A00705_KF_VE2	2 x 5 L lak	150

Toepassingsgebied	Voor geschuurde parket- en houten vloeren in woon- en bedrijfsruimten als grondlaag onder OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 en TOP 51.20. Bijzonder aanbevolen voor parketconstructies waarbij de afmetingen cruciaal zijn, massieve planken, lamellen op de hoogkant, renovatievloeren en parket op vloerverwarming.
--------------------------	---

Eigenschappen	▪ watergedragen, gebruiksklare 1K-parketgrondlaag ▪ vermindert de randverlijming van afwerkingen op waterbasis ▪ bijzonder geschikt voor parketconstructies waarbij de afmetingen van cruciaal belang zijn ▪ gelijkmatige poriënvulling en natuurlijke houtkleuring ▪ snelle droging en snelle nabewerking ▪ afgestemde systeemgrondlaag voor OLI-AQUA DOMO, STANDARD en TOP
----------------------	--

Voldoet aan/getest volgens	De onderstaande gegevens hebben betrekking op de respectievelijk geteste of goedgekeurde systeemopbouw. De geldende testrapporten en goedkeuringen zijn doorslaggevend. DIBt / AgBB – Emissies Op emissies getest bouwproduct volgens de DIBt-richtlijnen. Aan de eisen voor de emissie van vluchtige organische stoffen volgens het AgBB-beoordelingsschema wordt voldaan in de goedgekeurde systeemopbouw. EN 13501-1 – Brandgedrag Het brandgedrag is afhankelijk van de betreffende vloer en systeemopbouw. De bijbehorende test- en goedkeuringscertificaten zijn doorslaggevend. GISCODE / VOS GISCODE W2+. Voldoet aan de EU-Decopaint-norm volgens de productspecifieke indeling.
-----------------------------------	--

Verzegelingsopbouw	Systeemopbouw met grondlaag 1 x OLI-AQUA PRIME 15.81 daarna 2 x OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 of TOP 51.20 volgens het betreffende technische informatieblad.
---------------------------	---

OLI-AQUA PRIME 15.81 vermindert de randhechting van coatings op waterbasis en kan daardoor het risico op onregelmatige voegvorming als gevolg van maatgerelateerde houtbewegingen

verminderen. Het gebruik wordt met name aanbevolen bij kritische parketconstructies en bij parket op vloerverwarming. Bovendien verhoogt de grondlaag de verwerkingszekerheid en vermindert het de kans op zichtbare overgangen.

Niet aanbevolen onder OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30, omdat de houtverkleuring het gewenste ruwhouteffect tenietdoet

Vorbereitung van de ondergrond De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vakkundig geschuurd zijn, en vrij zijn van oude coatings, olie, vet, was, siliconen, resten van onderhoudsmiddelen, schuurstof en andere verontreinigingen die de hechting verminderen.

Getrapte schuurbeurt 80/100/120, eindschuurbeurt korrel 120

Hoe fijner de schuurbeurt, hoe minder het hout kan worden opgeruwd.

Bij renovaties moeten bestaande coatings en resten van onderhoudsmiddelen volledig worden verwijderd; zelfs kleine resten kunnen de hechting van de daaropvolgende afdichting nadelig beïnvloeden.

Op houtsoorten met een hoog gehalte aan bestanddelen of onbekende houtsoorten, evenals bij kritische ondergronden, moet een proefvlak worden aangebracht.

Bij constructies waarbij de afmetingen cruciaal zijn, bijvoorbeeld plankenvloeren, gerenoveerde vloeren of parket op vloerverwarming, wordt de systeemopbouw met OLI-AQUA PRIME 15.81 aanbevolen.

Verwerking

OLI-AQUA PRIME 15.81 vóór gebruik grondig roeren of schudden en ook tijdens langdurige verwerking af en toe homogeniseren. Gelijkmatic aanbrengen met de OLI-waterlakroller. Nat-in-nat werken en aansmeervlekken en materiaalophopingen vermijden. Het materiaal niet rechtstreeks op de vloer gieten, maar verwerken vanuit een schone aanbrengbak.

Na voldoende droging op dezelfde dag, zonder tussenschuren, afwerken met de daarvoor bestemde OLI-AQUA parketverzegeling. Door snel af te werken blijft het effect van de grondlaag behouden, waardoor het verlijmen van de randen tot een minimum wordt beperkt. Voor de verdere lakopbouw gelden de aanwijzingen in het technische informatieblad van de betreffende aflak.

Zorg voor een goede luchtverversing; vermijd tocht en directe zonlichtinval. Breng niet meer dan twee volledige lagen grondlaag of lak per dag aan om overmatige vochtbelasting en zwelling van het hout te voorkomen.

Onderhoud & reiniging

Niet apart relevant. Voor het onderhoud, de reiniging en het gebruik van het afgewerkte oppervlak gelden de aanwijzingen van de gebruikte OLI-AQUA-parketverzegeling en de actuele OLI-onderhoudsinstructies voor verzegelde houten vloeren volgens DIN 18356.

Opmerkingen

- Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid, grote hoeveelheden en een geringe luchtverversing vertragen het drogen.
- Het binnenklimaat tijdens de verwerking moet zoveel mogelijk overeenkomen met het gemiddelde binnenklimaat dat bij het latere gebruik te verwachten is.
- Niet verdunnen.
- Gebruik OLI-AQUA PRIME 15.81 niet als enige eindlaag

Afvalverwerking

Voer productresten en verpakkingen af volgens de regionale voorschriften. Zorg ervoor dat het product niet in het riool, in water of in de bodem terechtkomt. Gebruik tijdens de verwerking geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en zorg voor voldoende ventilatie. Voor informatie over veiligheidsmaatregelen, opslag, transport en afvalverwerking is het actuele veiligheidsinformatieblad van toepassing.

Technische gegevens	Technische parameter	Gegevens
	Producttype	1K-parketgrondverf op waterbasis
	Bindmiddelbasis	Hoogwaardige PU/AC-dispersie
	Kleur	Kleurloos
	Vaste-stofgehalte	Ca. 33 %
	Verftoets	Gemiddeld
	Verwerkingstemperatuur	Ruimte, vloer en materiaal idealiter +15 tot +25.
	Relatieve luchtvochtigheid	40–75 %
	Houtvochtigheid	max. 12 %
	Eindschuurbeurt ruw hout	P100, bij voorkeur P120
	Aanbrengmiddel	OLI-waterlakroller, microvezel, poolhoogte 11 mm
	Rendement/aanbrenghoeveelheid	ca. 8–10 m ² /l; ca. 100 - 120 g/m ²
	Overschilderbaar/tussenschuren	na ca. 2–3 uur bij +20 °C / 50 % r.v. Op dezelfde dag overschilderen zonder tussenschuren.
	Reiniging van het gereedschap	onmiddellijk na gebruik met water
	Opslag	koel, droog en vorstvrij; +5 tot +30 °C

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter ter advies en niet bindend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruikdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 06.10.26_GS
