



ZESKANUJ KOD QR

– arkusze danych, informacje
dotyczące bezpieczeństwa –
dostępne w wielu językach

KARTA TECHNICZNA

OLI-AQUA PRIME 15.81 I 1K Podkład do parkietu

WODNY PODKŁAD 1K DO NAKŁADANIA WAŁKIEM, ZAPEWNIĄCY BEZPIECZNĄ KONSTRUKCJĘ PARKIETU W PRZYPADKU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

OLI-AQUA PRIME 15.81 to wodna podkładówka jednoskładnikowa przeznaczona do szlifowanych podłóg parkietowych i drewnianych. Ogranicza ona sklejanie się krawędzi w przypadku stosowania wodnych środków uszczelniających, dlatego jest szczególnie zalecana w przypadku konstrukcji, w których kluczowe znaczenie mają wymiary, takich jak deski lite, lamele ułożone na krawędzi oraz parkiet na ogrzewaniu podłogowym. Ten gotowy do użycia podkład jest łatwy i bezpieczny w aplikacji, równomiernie wypełnia pory i nadaje drewnu naturalny odcień. Szybkie schnięcie pozwala na sprawne prowadzenie prac. OLI-AQUA PRIME może być stosowany jako podkład systemowy pod produkty OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 oraz TOP 51.20. W przypadku produktu OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 nie zaleca się stosowania PRIME ze względu na silniejsze wybarwienie drewna.

Stopień połysku	Artykuł	Opakowanie / jednostka miary	Paleta
Bezbarwny	A00705_KF	1 x 5 l lakieru*	96
Bezbarwny	A00705_KF_VE2	2 x 5 l lakieru	150

Zakres zastosowania
Do szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych jako podkład pod OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 i TOP 51.20. Szczególnie zalecany w przypadku konstrukcji parkietowych o krytycznych wymiarach, desek litych, lameli ułożonych na krawędzi, podłóg renowacyjnych oraz parkietów na ogrzewaniu podłogowym.

Właściwości

- gotowy do użycia, jednoskładnikowy podkład do parkietu na bazie wody
- ogranicza sklejanie krawędzi przez lakiery na bazie wody
- szczególnie nadaje się do konstrukcji parkietowych o krytycznych wymiarach
- równomierne wypełnienie porów i naturalne podkreślenie barwy drewna
- szybkie schnięcie i możliwość szybkiego nakładania kolejnych warstw
- dopasowany podkład systemowy do produktów OLI-AQUA DOMO, STANDARD i TOP

Spełnia wymagania/został przetestowany zgodnie z

Poniższe informacje odnoszą się do poszczególnych sprawdzonych lub zatwierdzonych układów systemowych. Decydujące znaczenie mają aktualne raporty z badań i certyfikaty.

DIBt / AgBB – emisje
Produkt budowlany o sprawdzonej emisji zgodnie z zasadami DIBt. W zatwierdzonej strukturze systemowej spełnione są wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych zgodnie ze schematem oceny AgBB.

EN 13501-1 – Reakcja na ogień
Reakcja na ogień zależy od danej podłogi i konstrukcji systemowej. Decydujące znaczenie mają odpowiednie certyfikaty badań i dopuszczeń.

GISCODE / VOC
GISCODE W2+. Zgodność z normą EU-Decopaint zgodnie z klasyfikacją danego produktu.

Struktura powłoki uszczelniającej

Struktura systemu z podkładem
1 x OLI-AQUA PRIME 15.81
następnie 2 x OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 lub TOP 51.20 zgodnie z odpowiednią kartą techniczną.

OLI-AQUA PRIME 15.81 ogranicza przyleganie powłok na bazie wody do krawędzi, co pozwala zmniejszyć ryzyko powstawania nierównomiernych szczelin w wyniku ruchów drewna związanych z jego wymiarami

	. Zastosowanie zaleca się szczególnie w przypadku krytycznych konstrukcji parkietowych oraz parkietu ułożonego na ogrzewaniu podłogowym. Ponadto podkład zwiększa pewność wykonania i zmniejsza ryzyko powstania widocznych śladów. Nie zaleca się stosowania pod OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30, ponieważ zabarwienie drewna przeciwdziała uzyskaniu pożądanego efektu surowego drewna																																
Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być suche, nośne, fachowo szlifowane oraz wolne od starych powłok, oleju, tłuszczu, wosku, silikonu, pozostałości środków pielęgnacyjnych, pyłu szlifierskiego i innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Szlifowanie stopniowe 80/100/120, szlif końcowy o ziarnistości 120 Im drobniejsze zeszlifowanie, tym mniej drewno może się zszorstkować. W przypadku renowacji należy całkowicie usunąć istniejące powłoki i pozostałości środków pielęgnacyjnych; nawet niewielkie pozostałości mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność kolejnej powłoki uszczelniającej. W przypadku drewna o bogatym składzie lub drewna o nieznanym składzie, a także w przypadku podłoży krytycznych, należy wykonać powierzchnię próbną. W przypadku konstrukcji o krytycznych wymiarach, np. desek podłogowych, podłóg odnawianych lub parkietu na ogrzewaniu podłogowym, zaleca się zastosowanie systemu z produktem OLI-AQUA PRIME 15.81.																																
Aplikacja	Przed użyciem należy dokładnie wymieszać lub wstrząsnąć produktem OLI-AQUA PRIME 15.81, a także od czasu do czasu go homogenizować podczas dłuższej obróbki. Nakładać równomiernie za pomocą wałka do lakierów wodnych OLI. Pracować metodą „mokre na mokre”, unikając śladów pociągnięć i nagromadzeń materiału. Nie wylewać materiału bezpośrednio na podłogę, lecz nakładać go z czystego pojemnika do nakładania. Po wystarczającym wyschnięciu tego samego dnia, bez szlifowania pośredniego, nałożyć przewidziany lakier uszczelniający do parkietu OLI-AQUA. Szybkie nałożenie kolejnej warstwy pozwala zachować działanie podkładu minimalizujące klejenie krawędzi. W przypadku dalszego nakładania lakieru obowiązują wskazówki zawarte w karcie technicznej danego lakieru nawierzchniowego. Zapewnić dobrą wentylację; unikać przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia. Nie należy nakładać więcej niż dwie warstwy podkładu lub lakieru na całą powierzchnię dziennie, aby uniknąć nadmiernego nawilżenia i pęcznienia drewna.																																
Pielęgnacja i czyszczenie	Nie ma osobnych wytycznych. W zakresie pielęgnacji, czyszczenia i użytkowania gotowej powierzchni obowiązują wskazówki dotyczące zastosowanego środka uszczelniającego do parkietu OLI-AQUA oraz aktualna instrukcja pielęgnacji OLI dla uszczelnionych podłóg drewnianych zgodnie z normą DIN 18356.																																
Wskazówki	- Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, duże ilości nakładanego produktu oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia. - Warunki panujące w pomieszczeniu podczas obróbki powinny w miarę możliwości odpowiadać średnim warunkom, jakich można się spodziewać podczas późniejszego użytkowania. - Nie rozcieńczać. - Nie stosować OLI-AQUA PRIME 15.81 jako jedynej warstwy wykończeniowej																																
Utylizacja	Resztki produktu i opakowania należy utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Podczas stosowania należy używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zapewnić odpowiednią wentylację. Informacje dotyczące środków ostrożności, przechowywania, transportu i utylizacji zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki.																																
Dane techniczne	<table> <tr> <th>Parametr techniczny</th><th>Dane</th></tr> <tr> <td>Rodzaj produktu</td><td>Jednoskładnikowy podkład do parkietu na bazie wody</td></tr> <tr> <td>Podstawa spoiwa</td><td>Wysokiej jakości dyspersja PU/AC</td></tr> <tr> <td>Kolor</td><td>Bezbarwny</td></tr> <tr> <td>Zawartość substancji stałych</td><td>ok. 33 %</td></tr> <tr> <td>Odcień</td><td>Średnia</td></tr> <tr> <td>Temperatura obróbki</td><td>Pomieszczenie, podłoże i materiał – najlepiej od +15 do +25.</td></tr> <tr> <td>Względna wilgotność powietrza</td><td>40–75 %</td></tr> <tr> <td>Wilgotność drewna</td><td>maks. 12 %</td></tr> <tr> <td>Ostateczne szlifowanie surowego drewna</td><td>P100, najlepiej P120</td></tr> <tr> <td>Narzędzie do nakładania</td><td>Wałek do lakierów wodnych OLI, mikrofibra, wysokość włosia 11 mm</td></tr> <tr> <td>Wydajność/ilość nakładanego lakieru</td><td>ok. 8–10 m²/l; ok. 100–120 g/m²</td></tr> <tr> <td>Możliwość ponownego nakładania/szlifowanie pośrednie</td><td>po ok. 2–3 godzinach przy +20 °C / 50 % wilgotności względnej. Ponowne nakładanie tego samego dnia bez szlifowania pośredniego.</td></tr> <tr> <td>Czyszczenie narzędzi</td><td>natychmiast po użyciu wodą</td></tr> <tr> <td>Przechowywanie</td><td>w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu; od +5 do +30 °C</td></tr> <tr> <td>Okres przydatności</td><td>Lakier 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu</td></tr> </table>	Parametr techniczny	Dane	Rodzaj produktu	Jednoskładnikowy podkład do parkietu na bazie wody	Podstawa spoiwa	Wysokiej jakości dyspersja PU/AC	Kolor	Bezbarwny	Zawartość substancji stałych	ok. 33 %	Odcień	Średnia	Temperatura obróbki	Pomieszczenie, podłoże i materiał – najlepiej od +15 do +25.	Względna wilgotność powietrza	40–75 %	Wilgotność drewna	maks. 12 %	Ostateczne szlifowanie surowego drewna	P100, najlepiej P120	Narzędzie do nakładania	Wałek do lakierów wodnych OLI, mikrofibra, wysokość włosia 11 mm	Wydajność/ilość nakładanego lakieru	ok. 8–10 m ² /l; ok. 100–120 g/m ²	Możliwość ponownego nakładania/szlifowanie pośrednie	po ok. 2–3 godzinach przy +20 °C / 50 % wilgotności względnej. Ponowne nakładanie tego samego dnia bez szlifowania pośredniego.	Czyszczenie narzędzi	natychmiast po użyciu wodą	Przechowywanie	w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu; od +5 do +30 °C	Okres przydatności	Lakier 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu
Parametr techniczny	Dane																																
Rodzaj produktu	Jednoskładnikowy podkład do parkietu na bazie wody																																
Podstawa spoiwa	Wysokiej jakości dyspersja PU/AC																																
Kolor	Bezbarwny																																
Zawartość substancji stałych	ok. 33 %																																
Odcień	Średnia																																
Temperatura obróbki	Pomieszczenie, podłoże i materiał – najlepiej od +15 do +25.																																
Względna wilgotność powietrza	40–75 %																																
Wilgotność drewna	maks. 12 %																																
Ostateczne szlifowanie surowego drewna	P100, najlepiej P120																																
Narzędzie do nakładania	Wałek do lakierów wodnych OLI, mikrofibra, wysokość włosia 11 mm																																
Wydajność/ilość nakładanego lakieru	ok. 8–10 m ² /l; ok. 100–120 g/m ²																																
Możliwość ponownego nakładania/szlifowanie pośrednie	po ok. 2–3 godzinach przy +20 °C / 50 % wilgotności względnej. Ponowne nakładanie tego samego dnia bez szlifowania pośredniego.																																
Czyszczenie narzędzi	natychmiast po użyciu wodą																																
Przechowywanie	w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu; od +5 do +30 °C																																
Okres przydatności	Lakier 12 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu																																

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność.
Stan na dzień: 06.10.26_GS
