



NASKENUJTE QR KÓD
pre technické listy, bezpečnostné
informácie – k dispozícii vo
viacerých jazykoch

TECHNICKÝ LIST

OLI-AQUA PRIME 15.81 I 1K Základný náter na parkety

VODOU RIADENÝ 1K ZÁKLADNÝ NÁTER NA NANÁŠANIE VALČEKOM PRE BEZPEČNÚ KONŠTRUKCIU PARKETOV PRI PODLAŽNOM VYKUROVANÍ

OLI-AQUA PRIME 15.81 je vodou riediteľný 1K základný náter pre brúsené parketové a drevené podlahy. Znižuje lepenie hrán pri použití vodou riediteľných povrchových úprav, a preto sa odporúča najmä pri konštrukciách citlivých na rozmery, ako sú masívne dosky, lamely položené na hránu a parkety na podlahovom kúrení. Tento základný náter pripravený na použitie sa ľahko a bezpečne nanáša, rovnomerne vyplňuje póry a dodáva drevu prirodzený odtieň. Rýchle schnutie umožňuje rýchly postup prác. OLI-AQUA PRIME je možné použiť ako systémový základný náter pod OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 a TOP 51.20. Pre OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 sa PRIME neodporúča kvôli silnejšiemu zafarbeniu dreva.

Stupeň lesku	Číslo výrobku	Balenie / VE	Paleta
Bezfarebný	A00705_KF	1 x 5 l lak*	96
Bezfarebný	A00705_KF_VE2	2 x 5 l lak	150

Oblasť použitia

Pre brúsené parketové a drevené podlahy v obytných a komerčných priestoroch ako základný náter pod OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 a TOP 51.20. Osobitne odporúčaný pre parketové konštrukcie s kritickými rozmermi, masívne dosky, lamely s bočným hnaním, renovované podlahy a parkety na podlahovom kúrení.

Vlastnosti

- Vodou riediteľný, pripravený na použitie 1K základný náter na parket
- znižuje lepenie hrán pri vodou riediteľných lakoch
- vhodný najmä pre parketové konštrukcie s kritickými rozmermi
- rovnomerné vyplnenie pórov a prirodzené zvýraznenie farby dreva
- rýchle schnutie a rýchla ďalšia úprava
- zladený systémový základný náter pre OLI-AQUA DOMO, STANDARD a TOP

Splňuje/je testované podľa

Nasledujúce údaje sa vzťahujú na príslušne testované alebo schválené systémové konštrukcie. Rozhodujúce sú platné testovacie protokoly a schválenia.

DIBt / AgBB – emisie

Stavebný výrobok s overenými emisiami podľa zásad DIBt. Požiadavky na emisie prchavých organických zlúčenín podľa hodnotiaceho systému AgBB sú v schválenej systémovej štruktúre splnené.

EN 13501-1 – Požiarová odolnosť

Požiarová odolnosť závisí od konkrétnej podlahy a systémovej konštrukcie. Rozhodujúce sú príslušné certifikáty o skúškach a schváleniach.

GISCODE / VOC

GISCODE W2+. V súlade s normou EU-Decopaint podľa klasifikácie konkrétneho výrobku.

Konštrukcia povrchovej úpravy

Konštrukcia systému so základnou vrstvou

1 x OLI-AQUA PRIME 15.81

následne 2 x OLI-AQUA DOMO 15.40, STANDARD 15.50 alebo TOP 51.20 podľa príslušného technického listu.

OLI-AQUA PRIME 15.81 znižuje prínavosť vodou riediteľných náterov k okrajom a môže tak znížiť riziko vzniku nepravidielných škár v dôsledku rozmerových pohybov dreva

	. Jeho použitie sa odporúča najmä pri kritických parketových konštrukciách a pri parketách na podlahovom kúrení. Okrem toho tento základný náter zvyšuje istotu spracovania a znižuje riziko viditeľných prechodov.	
Príprava podkladu	Neodporúča sa pod OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30, pretože zafarbenie dreva pôsobí proti požadovanému efektu surového dreva Podklad musí byť suchý, pevný, odborné brúsený a zbavený starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, zvyškov prostriedkov na údržbu, brúsneho prachu a iných nečistôt znižujúcich priľnavosť. Postupné brúsenie 80/100/120, konečné brúsenie zrnitosťou 120 Čím jemnejšie brúsenie, tým menej sa drevo môže zdrsnieť. Pri renováciách je potrebné úplne odstrániť existujúce nátery a zvyšky prostriedkov na údržbu; už aj malé zvyšky môžu negatívne ovplyvniť priľnavosť následnej povrchovej úpravy. Na drevinách s bohatým zložením alebo neznámych drevinách, ako aj na kritických podkladoch je potrebné vytvoriť skúšobnú plochu. Pri konštrukciách, kde sú dôležité rozmery, napr. pri podlahových doskách, renovovaných podlahách alebo parketoch na podlahovom kúrení, sa odporúča systémová úprava s produktom OLI-AQUA PRIME 15.81.	
Spracovanie	OLI-AQUA PRIME 15.81 pred použitím dôkladne premiešajte alebo pretrepte a aj počas dlhšieho spracovania občas homogenizujte. Nanášajte rovnomerne valčekom na vodné laky OLI. Pracujte metódou „mokré na mokré“ a vyhnite sa prechodom a nahromadeniu materiálu. Materiál nevylejte priamo na podlahu, ale nanášajte ho z čistej nanášacej nádoby. Po dostatočnom vyschnutí v ten istý deň bez medzibrúsenia naneste určený parketový lak OLI-AQUA. Včasné nanesenie vrchnej vrstvy zachováva účinok základného náteru, ktorý minimalizuje lepenie hrán. Pre ďalšiu vrstvu laku platia údaje uvedené v technickom liste príslušného vrchného laku. Zabezpečte dobrú výmenu vzduchu; vyhnite sa prievanom a priamemu slnečnému žiareniu. Neaplikujte viac ako dve plošné vrstvy základného náteru alebo laku za deň, aby ste zabránili nadmernému namáhaniu vlhkosťou a napučaniu dreva.	
Údržba a čistenie	Nie je relevantné samostatne. Pre údržbu, čistenie a používanie hotového povrchu platia údaje uvedené v návode na použitie laku OLI-AQUA Parkettversiegelung, ako aj aktuálne pokyny OLI na údržbu lakovaných drevených podláh podľa normy DIN 18356.	
Poznámky	- Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu, veľké množstvo naneseného materiálu a nedostatočná výmena vzduchu predlžujú dobu schnutia. - Klimatické podmienky v miestnosti počas spracovania by mali čo najviac zodpovedať priemerným klimatickým podmienkam, ktoré sa očakávajú pri neskoršom používaní. - Neriediť. - OLI-AQUA PRIME 15.81 nepoužívajte ako jedinú finálnu vrstvu	
Likvidácia	Zvyšky výrobku a obaly likvidujte v súlade s regionálnymi predpismi. Neumožnite, aby sa dostali do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Pri spracovaní používajte vhodné osobné ochranné prostriedky a zabezpečte dostatočné vetranie. Informácie o ochranných opatreniach, skladovaní, preprave a likvidácii sú uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.	
Technické údaje	Technické parametre	Údaj
	Typ výrobku	Vodou riediteľný 1K základný náter na parket
	Základ viazacej látky	Vysoko kvalitná PU/AC disperzia
	Farba	Bezfarebný
	Obsah tuhých látok	cca 33 %
	Odtieň	Stredná
	Teplota spracovania	Miestnosť, podlaha a materiál ideálne +15 až +25.
	Relatívna vlhkosť vzduchu	40–75 %
	Vlhkosť dreva	max. 12 %
	Konečné brúsenie surového dreva	P100, lepšie P120
	Nástroj na nanášanie	Vodou riediteľný valček OLI, mikrovláknó, výška vlasu 11 mm
	Výťažnosť/ spotreba	cca 8–10 m²/l; cca 100 – 120 g/m²
	Prepracovateľnosť/medzibrúsenie	po cca 2–3 hodinách pri +20 °C / 50 % relatívnej vlhkosti. Prelakovať v ten istý deň bez medzibrúsenia.
	Čistenie náradia	ihneď po použití vodou
	Skladovanie	na chladnom, suchom a mrazuvzdornom mieste; +5 až +30 °C
	Skladovateľnosť	Lak 12 mesiacov v neotvorenom originálnom obale

Naše odporúčania týkajúce sa použitia v ústnej aj písomnej forme majú iba nezáväzný charakter. Vychádzajú z našich skúseností a aktuálnych poznatkov z praxe. Neoslobodzujú však spracovateľa od povinnosti na vlastnú zodpovednosť overiť vhodnosť našich výrobkov pre zamýšľaný účel použitia. Týmto strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania. Stav: 06.10.26_GS