



OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági
információkhoz – több
nyelven elérhető



MŰSZAKI ADATLAP

OLI-AQUA STANDARD 15.50 | 1K/2K parkettavédő

ÖNTÖRŐDŐ 1K-PARKETTLAKKOZÓ, OPCÍÓS 2K-TELJESÍTMÉNY

Az OLI-AQUA STANDARD 15.50 egy vízbázisú, önkötő PU parkettavédő bevonat erősen igénybe vett parkettákhoz és fa padlókhöz. Már 1K-es alkalmazás esetén is ez a nagy teljesítményű rendszer magas kopás-, karcolás- és vegyszerállóságot ötvöz egyszerű, biztonságos feldolgozással és nagyon jó kiterjedéssel. Megnövekedett igénybevétel esetén az OLI-AQUA 13.2 keményítő hozzáadásával a ellenállóképesség célzottan tovább növelhető. Így az OLI-AQUA STANDARD ötvözi az 1K-lakk egyszerű felhordását a nagyobb igénybevételnek kitett felületek számára elérhető kiegészítő 2K-teljesítmény lehetőségével.

Fényességi fok	Termék	Csomagolás / darabszám	Paletta
Félmatt-4	A00701_KF	1 x 5 l lakk*	96
Matt-2	A00704_KF	1 x 5 l lakk *	96
Extra matt-1	A05330_KF	1 x 5 l lakk*	96
Félmatt-4	A00701_KH	1 x 2,5 l lakk	150
Matt-2	A00704_KH	1 x 2,5 l lakk	150
Extra matt-1	A05330_KH	1 x 2,5 l lakk	150

* Kétkomponensű alkalmazások esetén a megfelelő OLI-AQUA 13.2 keményítőt külön kell megrendelni.

Alkalmazási terület	Parkettához és fa padlóhoz, amelyeknél magasak a kopás- és vegyszerállósági követelmények. Különösen alkalmas kiváló minőségű lakóterekhez, valamint irodákban, szállodai szobákban, kisebb üzletekben és hasonló kereskedelmi területeken található, nagyobb forgalmú felületekhez. Ugyancsak alkalmas beépített fa lépcsők helyszíni felújításához. A terhelési igényektől függően 1K-rendszerként vagy az OLI-AQUA 13.2 keményítővel, teljesítménynövelő 2K-változatként is alkalmazható.
Tulajdonságok	▪ vízbázisú, önhálósodó PU parkettavédő bevonat ▪ már 1K-rendszerként is kiváló kopás-, karcolás- és vegyszerállóság ▪ opcionálisan OLI-AQUA 13.2 keményítővel a fokozott 2K-teljesítmény érdekében ▪ kiváló folyás és egyenletes felületi megjelenés ▪ rugalmasan alkalmazható lakó-, kereskedelmi és felújítási területeken ▪ extramatt, matt és félmatt kivitelben kapható
Megfelel/vizsgálva a következő szabványok szerint	Az alábbi adatok az egyes esetben vizsgált, illetve engedélyezett rendszerfelépítésekre vonatkoznak. A hatályos vizsgálati jelentések és engedélyek az irányadók. DIBt / AgBB – Kibocsátások A DIBt alapelvei szerint kibocsátás szempontjából vizsgált építési termék. A jóváhagyott rendszerfelépítés megfelel az AgBB értékelési rendszer szerinti illékony szerves vegyületek kibocsátására vonatkozó követelményeknek. EN 13501-1 – Tűzviselkedés A tűzviselkedés az adott padlótól és rendszerfelépítéstől függ. A vonatkozó vizsgálati és engedélyezési igazolások az irányadók. GISCODE / VOC GISCODE W2+. Megfelel az EU Decopaint előírásoknak a termékre vonatkozó besorolás szerint.
Tömitőréteg-felépítés	1K standard felépítés 3 x OLI-AQUA STANDARD 15.50

	Erősen igénybe vett lakó- és ipari területekhez. Az önkötő 1K-rendszer felhasználásra kész állapotban alkalmazható, és keményítő hozzáadása nélkül is magas mechanikai és kémiai ellenállást biztosít. 2K felépítés – fokozott igénybevétel 3 × OLI-AQUA STANDARD 15,50 OLI-AQUA 13,2 keményítővel Fokozott igénybevétel esetén az OLI-AQUA 13,2 keményítő 10 : 1 arányban adagolható. Ezzel a bevonat ellenállóképessége célzottan tovább növelhető. Alapozással történő felépítés 1 × OLI-AQUA PRIME 15.81 2 × OLI-AQUA STANDARD 15.50 – választhatóan 1K vagy 2K Az OLI-AQUA PRIME 15.81 csökkenti a vízbázisú bevonatok széleinek összeragadását, és ezáltal csökkentheti a méretbeli változásokból eredő fa mozgásai miatt kialakuló szabálytalan hézagok kialakulásának kockázatát. Használata különösen kritikus parketta-szerkezeteknél és padlófűtésen fekvő parketta esetén ajánlott. Ezenkívül az alapozó növeli a felhordás biztonságát és csökkenti a látható átmenetek kialakulásának veszélyét.
Aljzat előkészítése	Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, szakszerűen csiszoltnak, valamint régi bevonatoktól, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, ápolószer-maradványoktól, csiszolóportól és egyéb tapadást csökkentő szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Fokozatos csiszolás 80/100/120, végcsiszolás 120-as szemcsemérettel Minél finomabb a csiszolás, annál kevésbé érdemes a fát felérdesíteni. Felújítások esetén a meglévő bevonatokat és ápolószer-maradványokat teljesen el kell távolítani. Összetett összetételű vagy ismeretlen fajok, valamint kritikus aljzatok esetén próbafelületet kell kialakítani. Méretkritikus szerkezeteknél, pl. deszkák, álló lamellák, felújított padlók vagy padlófűtésen lévő parketták esetén az OLI-AQUA PRIME 15.81-es rendszer felépítése ajánlott
Felhordás	Az OLI-AQUA STANDARD 15.50-et használat előtt alaposan keverje át vagy rázza fel, és hosszabb feldolgozás során is időnként homogenizálja. 1K-feldolgozás Használatra kész állapotban alkalmazható. Keményítő nem szükséges. 2K-feldolgozás Az OLI-AQUA keményítőt 13.2-t közvetlenül a felhasználás előtt 10 rész festék : 1 rész keményítő arányban alaposan keverje össze. A részmennyiségeket csak a keverési arány pontos betartásával készítsse elő. A kevert anyagot a felhasználási időn belül fel kell használni. A felhasználási idő lejártát nem feltétlenül jelzi a viszkozitás változása. A már kevert anyagot ne hosszabbítsuk meg víz, friss alaplakk vagy keményítő hozzáadásával. Az OLI-AQUA STANDARD 15.50-et egyenletesen vigye fel az OLI vízbázisú lakkhengerrel. Nedvesen nedvesre dolgozzon, és kerülje az átmenetek kialakulását, valamint az anyagfelhalmozódásokat. Az anyagot ne öntse közvetlenül a padlóra, hanem egy tiszta felhordóedényből dolgozza fel. Nagyobb felületek esetén a munkamenetet, az anyagmennyiséget és a személyzet bevetését úgy tervezze meg, hogy a gyors és folyamatos felhordás biztosítva legyen. A rétegek felvitele között hagyja a festéket kellőképpen megszáradni, és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről; kerülje a huzatot és a közvetlen napfényt. Naponta legfeljebb két teljes felületű alapozási, illetve lakkozási végezzenek el. Az utolsó réteg felvitele előtt végzett egyenletes köztes csiszolás javítja a felület kinézetét. A csiszolási port ezután teljesen távolítsák el.
Ápolás és tisztítás	A felületet az első kikeményedési fázis alatt óvatosan kezelje. Nedves tisztítás és első ápolás standard felépítés esetén legkorábban 8–10 nap után. A folyamatos tisztításhoz és ápoláshoz vegye figyelembe a DIN 18356 szabványnak megfelelő, a lakkozott fa padlóra vonatkozó aktuális OLI ápolási utasítást.
Megjegyzések	▪ Az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom, a nagy felhordott mennyiség és a gyenge szellőzés meghosszabbítja a száradási időt. ▪ A felhordási hőmérsékletnek lehetőség szerint meg kell felelnie a későbbi átlagos használati körülményeknek. ▪ Biztonsági adatlap és a komponensek jelölése
Hulladékkezelés	A termékmaradványokat és a csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Kétkomponensű felhordás esetén az alaplakkot és a keményítőt a keverés előtt a vonatkozó besorolásnak és a biztonsági adatlapon szereplő utasításoknak megfelelően kell kezelni. A felhordás során megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni, és gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A védőintézkedésekre, a tárolásra, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó információk tekintetében az aktuális biztonsági adatlapok az irányadók.

Műszaki adatok	Műszaki jellemzők	Adat
	Terméktípus	Vízalapú, önhálósodó 1K/2K-PU parkettavédő
	Kötőanyag-alap	Kiváló minőségű PU-diszperzió
	Keverési arány	10 : 1 (alaplakk : keményítő)
	Szilárdanyag-tartalom	35 ± 2 %*
	Fényességi fok: extra matt	kb. 10 ± 3 GU*
	Fényességi fok: matt	kb. 20 ± 3 GU*
	Fényességi fok: félig matt	kb. 40 ± 5 GU*
	Fényességi mérés	60° üveg felületén
	Feldolgozási hőmérséklet	Szoba, padló és anyag ideális esetben +15 és +25 között.
	Relatív páratartalom	40–75 %
	Fa nedvességtartalma	max. 12 %
	Nyersfa végcsiszolás	P100, jobb esetben P120
	Felhordó eszköz	OLI vízbázisú lakkhenger, mikroszálas, 11 mm szálhossz
	Hozam/felhordási mennyiség	kb. 8–10 m ² /l rétegenként; 1. réteg kb. 100 g/m ² , további rétegek kb. 120 g/m ²
	Felhasználási idő	kb. 3 óra
	Újrafesthetőség/közbenső csiszolás	kb. 2–3 óra elteltével +20 °C / 50 % relatív páratartalom mellett; 24 órán belül közbenső csiszolás nélkül átfesthető. 24 óra elteltével a rétegek közötti tapadás biztosítása érdekében P120–150-es csiszolópapírral közbenső csiszolás szükséges.
	Léphetőség/terhelhetőség	kb. 5–6 óra elteltével óvatosan járható; kb. 12 óra elteltével korlátozottan használható; kb. 8–10 nap elteltével teljes terhelhetőség
	Kezdeti ápolás/lefedés	legkorábban a teljes kikeményedés után, kb. 7 nap
	Szerszámtisztítás	használat után azonnal vízzel
	Tárolás	hűvös, száraz és fagymentes helyen; +5 és +30 °C között
	Tárolási idő	Lakk 12 hónap; keményítő az aktuális termékadatlap szerint, bontatlan eredeti csomagolásban

Alkalmazástechnikai ajánlásaink – akár szóban, akár írásban – kizárólag tájékoztató jellegűek. Ezek a saját tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 06.1026_GS