



OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági
információkhoz – több
nyelven elérhető



MŰSZAKI ADATLAP

OLI-AQUA TOP 51.20 I 2K parkettlakk

VÍZALAPÚ 2K PARKETTLAKKOZÁS A LEGMAGASABB IGÉNYBEVÉTELHEZ

Az OLI-AQUA TOP 51.20 egy vízbázisú 2K-PU parkettavédő bevonat erősen vagy rendkívül igénybe vett parkettákhoz és fa padlókhöz. A nagy teljesítményű 2K-rendszer nagyon magas mechanikai és kémiai ellenállóképességet ötvöz a biztonságos felhordással, a kiváló folyásképesseggel és az egyenletes, kiváló minőségű felületi megjelenéssel. Az ÖNORM C 2354 szabvány szerint tesztelve az OLI-AQUA TOP eléri a legmagasabb, C terhelési osztályt, ezért különösen ajánlott erősen forgalmas felületekhez kereskedelmi és közterületeken. Ugyancsak alkalmas kiváló minőségű lakóterületekre és megfelelően kialakított sportparkett-felületekre.

Fényességi fok	Termék	Csomagolás / darabszám	Paletta
Félmatt-4	A00706_KF	1 x 5 l lakk*	96
Matt-2	A02797_KF	1 x 5 l lakk *	96
Extra matt-1	A05331_KF	1 x 5 l lakk*	96
Félmatt-4	A05031_SET	2 x 5 l lakk + 2 x 0,5 l keményítő	48
Matt-2	A05033_SET	2 x 5 l lakk + 2 x 0,5 l keményítő	48
Extra matt-1	A05331_SET	2 x 5 l lakk + 2 x 0,5 l keményítő	48

* Egyedi kiszerelés esetén a megfelelő OLI-AQUA 13.2 keményítőt külön kell megrendelni.

Alkalmazási terület	Parkettához és fa padlóhoz, amelyeknél magas vagy legmagasabb szintű kopás- és vegyszerállóságra van szükség. Különösen alkalmas forgalmas területeken, például szállodákban, vendéglátóiparban, kereskedelemben, irodákban és közigazgatási területeken, iskolákban, közintézményekben és rendezvényhelyszíneken, valamint helyszíni, beépített fa lépcsők felújításához. Ugyancsak alkalmas kiváló minőségű lakóterületeken és sportparkettához a tesztelt rendszerfelépítések keretében.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none">▪ Vízalapú 2K-PU parkettavédő bevonat a legnagyobb igénybevételhez▪ rendkívül magas kopás-, karcolás- és vegyszerállóság▪ kiválóan eloszlik és egyenletes felületi képet biztosít▪ gyors száradás és rövid újrahasználat▪ extra matt, matt és félmatt kivitelben kapható▪ tesztelt sportpadló-rendszerekhez alkalmas
Megfelel/tesztelve a következő szabványok szerint	<p>Az alábbi adatok az egyes tesztelt vagy engedélyezett rendszerfelépítményekre vonatkoznak. A hatályos vizsgálati jelentések és engedélyek az irányadók.</p> <p>ÖNORM C 2354 – legmagasabb igénybevételi osztály: C A C igénybevételi osztályban tesztelve karcállóság, kémiai ellenállóság, tapadási szilárdság és alakíthatóság tekintetében.</p> <p>EN 14904 – Sportpadlók A sportpadlók csúszásgátló tulajdonságait vizsgálták; a vizsgált rendszerfelépítés megfelel az EN 14904 szabvány követelményeinek.</p> <p>DIBt / AgBB – Kibocsátások A DIBt-elvek szerint kibocsátás szempontjából vizsgált építési termék. A jóváhagyott rendszerfelépítés megfelel az AgBB értékelési rendszer szerinti illékony szerves vegyületek kibocsátására vonatkozó követelményeknek.</p>

EN 13501-1 – Tűzviselkedés

A tűzviselkedés az adott padlótól és rendszerfelépítéstől függ. A vonatkozó vizsgálati és engedélyezési igazolások a mérvadóak.

GISCODE / VOC

GISCODE W2/DD+. Megfelel az EU Decopaint előírásoknak a termékre vonatkozó besorolás szerint.

Tömitőréteg-felépítés

Alapozással ellátott felépítés

1 × OLI-AQUA PRIME 15.81

2 × OLI-AQUA TOP 51.20

Alapozás nélküli felépítés

3 × OLI-AQUA TOP 51.20

Mindkét felépítés lehetséges. A választás az aljzattól, a parketta szerkezetétől és a preferált munkamódszertől függ. Az OLI-AQUA PRIME 15.81 csökkenti a vízbázisú bevonatok széleinek ragasztását, és ezáltal csökkentheti a méretbeli változások miatti fa mozgásából eredő szabálytalan hézagok kialakulásának kockázatát. Az OLI-AQUA PRIME 15.81 használata ezért különösen kritikus parketta-szerkezeteknél és padlófűtéses parketta esetén ajánlott.

Ezenkívül az alapozó növeli a feldolgozás biztonságát és csökkenti a látható átmenetek kialakulásának veszélyét.

Felépítés színezett felületekhez

1 × OLI-NATURA HS Profiöl, lehetőleg kétkomponensű felhordással

2 × OLI-AQUA TOP 51.20

Az OLI-NATURA HS Profiöl-t takarékosan és egyenletesen dolgozza be, majd fehér párnával vagy alátett pamutkendővel alaposan polírozza szárazra. A felesleges olajat teljesen el kell távolítani, mivel a felesleges olaj ronthatja a későbbi bevonat tapadását. Az OLI-AQUA TOP-pal történő utólagos tömítés előtt legalább 24 órán át hagyja száradni; csiszolás nem szükséges. A színezett felületeket legkorábban 7 nap elteltével fedje le.

Aljzat előkészítése

Az aljzatnak száraznak, teherbírónak, szakszerűen csiszoltnak, valamint régi bevonatoktól, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, ápolószer-maradványoktól, csiszolóportól és egyéb tapadást rontó szennyeződésekől mentesnek kell lennie.

Fokozatos csiszolás 80/100/120, végcsiszolás 120-as szemcsemérettel

Minél finomabb a csiszolás, annál kevésbé érdemes a fát felérdesíteni.

Felújítások esetén a meglévő bevonatokat és ápolószer-maradványokat teljesen el kell távolítani.

Összetett összetételű vagy ismeretlen fajok, valamint kritikus aljzatok esetén próbafelületet kell kialakítani.

Méretkritikus szerkezeteknél, pl. deszkák, álló lamellák, felújított padlók vagy padlófűtésen lévő parketták esetén az OLI-AQUA PRIME 15.81-es rendszer felépítése ajánlott

Felhordás

A alaplakkot használat előtt alaposan keverje át vagy rázza fel.

A parkettafestéket és a 13.2 keményítőt használat előtt röviddel alaposan keverje össze 10 rész festék és 1 rész keményítő arányban. A további feldolgozás előtt hagyja állni 10 percre.

Részmennyiségeket csak a megadott keverési arány pontos betartásával készítsen elő. A kevert anyagot a kb. 3 órás felhasználási időn belül dolgozza fel. A felhasználási idő lejártát nem feltétlenül jelzi a viszkozitás változása. A már kevert anyagot ne hosszabbítsa meg víz, friss alaplakk vagy keményítő hozzáadásával.

Az OLI-AQUA TOP 51.20-at egyenletesen vigye fel az OLI vízbázisú lakkhengerrel. Nedvesen nedvesre dolgozzon, és kerülje az átmenetek kialakulását, valamint az anyagfelhalmozódásokat. Az anyagot ne öntse közvetlenül a padlóra, hanem tiszta felhordóedényből dolgozza fel. Nagyobb felületek esetén a munkafolyamatot, az anyagmennyiséget és a személyzet bevetését úgy tervezze meg, hogy a gyors és folyamatos felhordás biztosítva legyen.

A rétegek között hagyja kellően megszáradni, és gondoskodjon a megfelelő szellőzésről; kerülje a huzatot és a közvetlen napfényt. Naponta legfeljebb két teljes felületű alapozási, illetve lakkozási végezzen naponta, hogy elkerülje a fa túlzott nedvességterhelését és duzzadását. Az utolsó réteg felvitele előtt végzett egyenletes köztiszta csiszolás javítja a felület megjelenését, és különösen magas esztétikai követelmények esetén ajánlott. A csiszolási port ezután teljesen távolítsa el.

Ápolás és tisztítás

A felületet az első kikeményedési fázis alatt óvatosan kezelje. Nedves tisztítás és első ápolás standard felépítés esetén legkorábban 7 nap után. A folyamatos tisztításhoz és ápoláshoz vegye figyelembe a DIN 18356 szabványnak megfelelő, a lezárt fa padlóra vonatkozó aktuális OLI ápolási utasítást.

Megjegyzések

- Az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom, a nagy felhordott mennyiség és a gyenge szellőzés meghosszabbítja a száradási időt.
- A felhordási hőmérsékletnek lehetőség szerint meg kell felelnie a későbbi átlagos használati körülményeknek.
- Biztonsági adatlap és a komponensek jelölése

Hulladékkezelés

A termékmaradványokat és a csomagolóanyagokat a regionális előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. Az alaplakkot és a keményítőt a keverés előtt a vonatkozó besorolásnak és a biztonsági adatlapon szereplő utasításoknak megfelelően kell kezelni. A feldolgozás során megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni, és gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A védőintézkedésekre, a tárolásra, a szállításra és az ártalmatlanításra vonatkozó információk tekintetében az alkatrészek aktuális biztonsági adatlapjai az irányadók.

Műszaki adatok	Műszaki jellemző	Adat
	Terméktípus	Vízalapú 2K-PU parkettavédő
	Kötőanyag-alap	Kiváló minőségű PU-diszperzió
	Keverési arány	10 : 1 (alaplak : keményítő)
	Szilárdanyag-tartalom	35 ± 2 %*
	Fényességi fok: extra matt	kb. 10 ± 3 GU*
	Fényességi fokozat: matt	kb. 20 ± 3 GU*
	Fényességi fok: félmatt	kb. 40 ± 5 GU*
	Fényességi mérés	60° üveg felületén
	Feldolgozási hőmérséklet	Szoba, padló és anyag ideális esetben +15 és +25 között.
	Relatív páratartalom	40–75 %
	Fa nedvességtartalma	max. 12 %
	Nyersfa végcsiszolás	P100, jobb esetben P120
	Felhordó eszköz	OLI vízbázisú lakkhenger, mikroszálas, 11 mm szálmagasság
	Hozam/felhordási mennyiség	kb. 8–10 m ² /l rétegenként; 1. réteg kb. 100 g/m ² , további rétegek kb. 120 g/m ²
	Felhasználási idő	kb. 3 óra
	Újrafesthetőség/közbenső csiszolás	kb. 2–3 óra elteltével +20 °C / 50 % relatív páratartalom mellett; 24 órán belül közbenső csiszolás nélkül átfesthető. 24 óra elteltével a rétegek közötti tapadás biztosítása érdekében P120–150-es csiszolópapírral közbenső csiszolás szükséges.
	Léphetőség/terhelhetőség	kb. 5–6 óra elteltével óvatosan járható; 12 óra elteltével korlátozottan terhelhető, kb. 8–10 nap elteltével teljes mértékben terhelhető
	Kezdeti ápolás/lefedés	legkorábban a teljes kikeményedés után, kb. 7 nap
	Szerszámtisztítás	használat után azonnal vízzel
	Tárolás	hűvös, száraz és fagymentes helyen; +5 és +30 °C között
	Tárolási idő	Lakk 12 hónap; keményítő 12 hónap a bontatlan eredeti csomagolásban

Alkalmazástechnikai ajánlásaink szóban és írásban csak tájékoztató jellegűek. Tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. Ezzel minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 06.10.26_GS