



KARTA TECHNICZNA

Utwardzacz OLI-CRYL 11.4

Utwardzacz zwiększający trwałość zatwierdzonych lakierów OLI-CRYL

Asortyment			
A01062	Liczba w opakowaniu	1 x 0,25 l	1 x 1 l
		☒	☒
			1 x 3 l
			☒
Zakres zastosowania	Do lakierów natryskowych OLI-CRYL na bazie rozpuszczalników wymienionych w sekcji „Produkty systemowe”. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. Jako składnik utwardzający stosować wyłącznie z wymienionymi lakierami bazowymi w zalecanych proporcjach mieszania. W zakresie przygotowania podłoża, nakładania i obszarów zastosowania obowiązuje karta techniczna danego lakieru bazowego.		
Właściwości	▪ Zwiększa odporność chemiczną i mechaniczną dzięki sieciowaniu ▪ Zalecany do drzwi i mebli narażonych na duże obciążenia ▪ Jednolity stosunek mieszania 10:1 objęściowo dla wymienionych produktów systemowych		
Spełnia wymagania/został przetestowany zgodnie z	▪ Produkt zawiera mniej niż 0,1% monomerów diizocyjanianowych i dlatego może być stosowany bez dodatkowych szkoleń.		
Skład	Izocyjanian 6 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Utwardzacze są wrażliwe na wilgoć, dlatego po pobraniu materiału należy natychmiast ponownie zamknąć opakowanie.		
Produkty systemowe	Proporcje mieszania podane są w objętości. Dodatek utwardzacza wynosi 10 procent objętościowych w stosunku do lakieru bazowego.		
Proporcje mieszania	Lakier bazowy	Proporcje mieszania	Czas przydatności do użycia
	OLI-CRYL 25.50 l 1K+2K lakier wielowarstwowy	10:1 (10%)	maks. 8 godz.
	OLI-CRYL 40.55 l 1K+2K lakier barwny	10:1 (10%)	maks. 8 godz.
	OLI-CRYL 40.40 l 1K+2K podkład/podkład izolacyjny	10:1 (10%)	maks. 8 godz.
Przygotowanie	Bezpośrednio przed użyciem dodać utwardzacz do lakieru bazowego w podanym stosunku mieszania, mieszając, i dokładnie wymieszać, aż mieszanka stanie się jednorodna. Przed nałożeniem odstawić na ok. 10 minut.		

Wskazówki dotyczące nakładania	▪ Optymalne warunki to 20 °C i 50% wilgotności względnej powietrza. Pozostałe warunki aplikacji podano w karcie technicznej danego lakieru bazowego. ▪ Należy przestrzegać czasu przydatności do użycia określonego dla danego produktu; jego upływ nie jest rozpoznawalny na podstawie zmiany lepkości. ▪ Nie należy pozostawiać wymieszanych resztek lakieru do utwardzenia w zamkniętych pojemnikach. ▪ Nadmiaru materiału nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika
Dane techniczne	Skład: poliizocyanian na bazie diizocyanianu heksametylenu (HDI), rozpuszczony w acetaie n-butyłu Gęstość w temperaturze 20 °C: 1,025 g/cm³ (ISO 2811) Zawartość substancji stałych: 52 % · Zawartość rozpuszczalnika: 48 % Temperatura zapłonu: > 23 °C (DIN EN ISO 1523)
Przechowywanie / Okres przydatności	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu produkt zachowuje trwałość przez 6 miesięcy. Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed wilgocią, ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Otwarte opakowania należy po każdym pobraniu natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.
Uwaga	W zakresie utwardzania, dalszej obróbki i zastosowań obowiązuje karta techniczna danej farby bazowej.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy natychmiast po użyciu przepłukać rozcieńczalnikiem OLI-PUR V15. Pozostałości po czyszczeniu należy utylizować zgodnie z przepisami.
Bezpieczeństwo	Ciecz i opary są łatwopalne. Zawiera izocyaniany. Może powodować reakcje alergiczne. W zakresie środków ochronnych podczas obróbki, przechowywania i utylizacji należy przestrzegać aktualnych kart charakterystyki oraz oznakowań lakieru bazowego i utwardzacza.
Utylizacja	Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby. Resztki produktu i zanieczyszczone opakowania należy utylizować jako odpady niebezpieczne zgodnie z lokalnymi przepisami. Dalsze wskazówki znajdują się w karcie charakterystyki

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno ustne, jak i pisemne, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, przydatności naszych produktów do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na: październik 2026 r.